



## اثرافزایش نسبت کشش روی زمان شکل گیری ترک و سرعت اکسایش نوری فیلامنت-های پلی پروپیلن

**حوزه عباسی محمودآبادی<sup>۱</sup>, سعیدرضا صلانزاده<sup>۲\*</sup>, محمد حقیقت‌گیش<sup>۱</sup>**

۱ دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

۲ گروه نساجی و جرم، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد، کرج

### چکیده

در این پژوهش اثر نسبت کشش بر زمان شکل گیری ترک و زمان اکسید شدن نوری فیلامنت های پلی پروپیلن در اثر اشعه ماورای بی‌غش با طول موج ۲۵۳ nm مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش نسبت کشش، در زمان مشخصی از نوردهی، سرعت شکل گیری ترکها در نخهای کشیده شده نسبت به کشیده نشده بیشتر است.

واژه های کلیدی: نسبت کشش، شکل گیری ترک، اکسید شدن نوری، اشعه ماورای بی‌غش.

شاخه تخصصی: به کارگیری فناوری های نوین (تلو، زیست فناوری و ... ) در صنایع.

### مقدمه

پلی پروپیلن برای ساخت الیافی به همین نام، پارچه، طناب ، قایق، ورقه های بسته بندی، چمدان سازی، برخی وسائل پزشکی که نیاز به گندздایی دارند و غیره به کار می رود . در سال ۱۳۷۷ شمسی بازار آن در امریکا باز شد: در سال های بعد نیز ، تولید آن به سرعت افزایش یافت [۱]. این پلیمر در برابر اشعه ماورای بی‌غش تخریب می شود و دچار تغییرات فیزیکی و شیمیابی می شود. شکل گیری ترک که ناشی از تغییرات فیزیکی و شیمیابی است موضوع بسیاری از مقاله ها بوده که در اینجا بررسی می شود.

### مواد و روش ها


مشخصات الیاف تهیه شده در جدول (۱) ذکر شده است. برای تهیه ای تصاویر از میکروسکوپ الکترونی پویشی XL30 ساخت هلند از شرکت Philips استفاده شد.

جدول (۱): خصوصیات نخهای فیلامنتی

نسبت کشش	کشیده نشده	۱/۵	۲/۳
ضریب شکست مضاعف	+/+۱۹	+/+۲۰-+/+۲۲	+/+۲۱-+/+۲۵
نمود نخ	۹/۴۴	۶/۸	۴/۲
قطر الیاف	۲۰	۱۹	۱۷



## نتیجه‌ها و پژوهش



شکل(۱): تصاویر تهیه شده با میکروسکوپ الکترونی از الیاف نور دیده با اشعه UV-C به مدت ۳۱۲ ساعت

عکس‌هایی از نمونه‌های کشیده شده و نمونه‌ی خام (کشیده نشده) نوردی شده به مدت ۳۱۲ ساعت تحت لامپ UV-C، تهیه شد. همانطور که در شکل (۱) مشاهده می‌شود، در الیاف پایی پرپولیلن پس از نوردی ترک‌ها به موزات محوری تشکیل می‌شود. طبق نظر محققین [۲و۳]، در الیاف پایی پرپولیلن، در واپل نوردی ترک‌ها به موزات محوری تشکیل می‌شوندو با افزایش زمان نوردی عمود بر محوری شکل می‌گیرند. همانطور که در تصاویر مشاهده می‌شود، در نمونه‌ی کشیده شده ترک‌های عرضی به صورت متناوب پدید آمده است درصورتی که در نمونه‌ی کشیده شده با نسبت کشیده شده ۱/۵ ترک‌های عمودی و در نمونه‌ی خام در ۳۱۲ ساعت نوردی ترکی دیده نمی‌شود. طبق مطالعات انجام شده [۳] حساسیت نوری پایی پرپولیلن به طور مستقیم با درجه کشش ارتباط دارد، طوری که با افزایش نسبت کشش الیاف ظرفی تر و حساستر می‌شوند که این به آرایش یافتگی بیشتر آنها نسبت داده شده است. از طرفی اکسیدشدن نوری باعث افزایش چگالی به علت مشارکت اکسیژن در تخریب و از طرفی باعث افت جرم به دلیل تبخیر محصولات ناشی از تخریب می‌شود. همراه شدن این دو فاکتور با هم باعث کاهش حجم و در نتیجه شکل گیری ترک می‌شود [۲].

## نتیجه‌گیری

با افزایش نسبت کشش به دلیل ظرفی تر شدن الیاف، حساسیت نوری آنها افزایش می‌یابد و ترکها زودتر تشکیل می‌شود.

## مراجع

- [۱] محمد حقیقت‌کیش، پایی پرپولیلن. تهران انجمن پلیمر ایران ، ۱۳۸۶.
- [۲] S. Aslanzadeh, M. Haghigat Kish, Photo-oxidation of Polypropylene Fibers Exposed to Short Wavelength UV Radiations, Fibers and Polymers 5 (2010) 710-718.
- [۳] L. Barish, Sunlight Degradation of Polypropylene Textile Fibres: A Microscopical Study, Journal of The Textile Institute 80 (1989) 107-119.