



تأثیر عملیات پلاسمایی و فراصوت در رنگرزی الیاف پشم با رنگزای طبیعی روناس در حضور لستین

حسین پارانی*

گروه فرش، دانشکده هنر، دانشگاه بیرجند، خراسان جنوبی

چکیده

رنگرزی پشم در دمای جوش باعث کاهش استحکام الیاف پشمی می‌شود و به همین دلیل محققین روشهای مختلفی را برای اصلاح سطح الیاف پشمی و همچنین رنگرزی در دماهای پایین را بررسی کردند. رنگرزی پشم در دمای یاتین دارای مزایای زیادی می‌باشد و به همین دلیل از مواد کمکی متفاوتی جهت رنگرزی پشم در دمای پایین استفاده می‌شود که با این روش می‌توان مصرف انرژی را کاهش داد و همچنین با کاهش دما از پشم محافظت کرد. در این تحقیق از عملیات پلاسمایی، فراصوت و همچنین کاربرد لیپوروم در حین رنگرزی استفاده شده‌است و از روش رویه پاسخ به منظور طراحی آزمایش و بهینه سازی شرایط رنگرزی استفاده شده‌است.

واژه‌های کلیدی: رنگرزی سنتی، روناس، الیاف پشم، روش رویه پاسخ

شاخه تخصصی: پژوهش‌های کاربردی در راستای بهبود کیفیت محصولات

مقدمه

وجود فلز بر روی سطح پشم سبب بروز مشکلاتی همچون نمدمی شدن و ایجاد مانع سطحی برای قابلیت تر شوندگی لیف ایجاد می‌نماید که در نتیجه جذب مواد رنگی در فرآیند رنگرزی پشم را دچار مشکل خواهد نمود. لیف پشم به دلیل وجود تعداد زیادی باندهای دوگانه دی‌سولفیدی در ساختار اگزوکوتیکل و هچنین وجود اسیدهای چرب روی سطح لیف باعث شده که لیف پشم دارای ویژگی آبگریزی باشد [۱]. از طرفی مرفوولوزی سطح لیف تعیین کننده میزان نفوذ پذیری مایعات به درون لیف پشم می‌باشد [۲]. محققان روشهای مختلف ببولوژیکی و شیمیایی از قبیل کارینه کردن [۳]، کوت کردن پلیمر روی سطح لیف [۴]، عملیات آزیمی را به منظور اصلاح سطح الیاف پشمی مورد استفاده قرار دادند. این روشها ویژگی آبگریزی الیاف پشمی را تغییر داده و باعث می‌شوند که الیاف پشمی دارای سطحی آبدوست شوند. در تمامی این روشها از مواد شیمیایی استفاده می‌شود که در نهایت خایعات مواد شیمیایی در طبیعت باقیمانده که از مایعات این روشها می‌باشد. عملیات پلاسمایی در دمای پایین یک روش اصلاح سطح فیزیکی دوستدار محیط زیست می‌باشد که می‌تواند بعنوان جایگزین روشهای شیمیایی به منظور اصلاح سطح الیاف پشمی مورد استفاده قرار گیرد. در اصلاح سطح توسط عملیات پلاسمایی، تغییرات و اصلاحات فقط محدود به سطح ماده پلیمری می‌شود و توده لیف دچار تغییر نمی‌شود [۵]. کاربرد عملیات پلاسمایی باعث افزایش چسبندگی سطوح، بهبود قابلیت ترشوندگی، بهبود قابلیت رنگبندی و بهبود ویژگیهای ساختاری لیف می‌شود [۶]. انجام عملیات پلاسمایی روی سطح الیاف پشمی باعث افزایش نفوذ پذیری الیاف پشمی در مقابل مایعات خواهد شد که در نتیجه می‌توان رنگرزی را در دمای پایین تری انجام داد [۷].

مواد و روش


کلافهای پشمی قبل از عملیات رنگرزی و دندانه دادن تحت عملیات شستشو قرار گرفتند. کلافهای پشمی به روش پیش دندانه تحت عملیات دندانه دادن قرار گرفتند. در این روش کلافهای پشمی با دندانه سولفات آلومینیوم به میزان ۰.۵٪ در حضور ۰.۲٪ اسید استیک تحت عملیات دندانه دادن قرار گرفتند. در این پروژه از روش شیمیایی و فیزیکی به منظور اصلاح لستین استفاده شده است و سپس در مرحله رنگرزی مورد استفاده قرار گرفت. در این پروره از یک راکتور پلاسمایی با فرکانس رادیویی به منظور اصلاح سطح الیاف پشمی استفاده گردید. استحکام کششی کلافهای پشمی بر اساس تست استاندارد شماره ASTM D 2256 انجام شد. سطوح الیاف اصلاح شده



توسط عملیات پلاسمایی توسط میکروسکوپ الکترونی مدل (Philips XL30 SEM) مورد بررسی قرار گرفت. از دستگاه اسپکتروفوتومتر Color Eye 7000A ساخت شرکت Gretag-Macbeth برای تعیین منحنی انعکاسی نمونه‌ها در باره ۷۵ - ۳۰۰ نانومتر با فواصل ۱ نانومتری استفاده گردید.

نتایج و بحث

عملیات پلاسمایی منجر به افزایش نفوذ پذیری سطح لیف گردیده و مدت زمان اولیه رنگرزی را کاهش می‌دهد. لستین صنعتی مورد استفاده توسط دو روش شیمیایی هیدروکسیله کردن و استیله کردن اصلاح گردید. روش شیمیایی استفاده شده روش هیدروکسیله استیله دارای نتایج نامطلوبی می‌باشد به دلیل اینکه مقدار قدرت رنگی را نسبت به نمونه لستین استیله شده کمتر افزایش می‌دهد و نمونه استیله شده قدرت رنگی را به اندازه ۲۵ درصد افزایش می‌دهد. نتایج تجربی بدست آمده از نمونه‌های رنگرزی شده با روناس کاملاً منطبق بر مدل ریاضی دو چمراهی می‌باشند و نتایج حاصل از آنالیز ANOVA نشان می‌دهد که مدل ریاضی ارائه شده برای رنگرزی لیف پشمی اصلاح شده با پلاسما در حضور لستین با روناس یک مدل معنی‌دار می‌باشد به دلیل اینکه فاکتور احتمال برابر با ۱ - ۰ - ۱ می‌باشد. علاوه بر این، آنالیز نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که داده‌های تجربی با نتایج تخمین زده دارای تطبیق مناسب می‌باشند (شکل ۱). پارامترهای دمای رنگرزی، زمان رنگرزی، غلظت لستین، مدت زمان عملیات پلاسمایی، روش رنگرزی و برهمنکش‌های آنها دارای تاثیر معنی‌دار بر قدرت رنگی الیاف پشمی دمای رنگرزی برابر با ۷۹ درجه سانت



شکل ۶- مقادیر قدرت رنگی بدست آمده از داده‌های تجربی و تخمین زده شده برای الیاف پشمی رنگرزی شده با روناس

مراجع

- Bird C L. The Theory and Practice of Wool Dyeing. Bradford: Society of Dyers and Colourists, 1971. p.8.
- Lewis D M. Wool Dyeing. Bradford: Society of Dyers and Colourists. 1992. p. 5-13.
- De LA Maza A Parra J L, Bosch P. Using Liposomes in Wool Chlorination: Stability of Chlorine Liposomes and Their Application on Wool Fibers. Textile Research Journal 1991; 61(6): 357-362.
- Mossotti R, Lopardo G., Innocenti R, Mazzuchetti G, Rombaldoni F, Montarsolo A, Vassallo E. Characterization of Plasma-coated Wool Fabrics. Textile Research Journal. 2009; 79(9): 853-861.
- Montazer, M., F. Dadashian, Hemmatinejad N, Farhoudi K. Treatment of Wool with Laccase and Dyeing with Madder. Applied Biochemistry and Biotechnology 2009; 158(3): 685-693.
- Cai Z, Qiu Y. Effect on the anti-felt properties of atmospheric pressure plasma treated wool. Journal of Applied Polymer Science 2008; 107(2): 1142-1146.
- Kan C, Yuen C W M. Evaluation of some of the properties of plasma treated wool fabric. Journal of Applied Polymer Science 2006; 102(6): 5958-5964.