



## بهبود خواص ضدمیکروبی الیاف پنبه به روش سنتز و بارگذاری همزمان نانوگامپوزیت Ag/TiO<sub>2</sub>

حسین بارانی<sup>۱</sup>, امین الدین حاجی<sup>۲</sup>

۱ گروه فرش، دانشکده هنر، دانشگاه بیرجند، خراسان جنوبی

۲ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند، گروه مهندسی نساجی، بیرجند، خراسان جنوبی

چکیده

نانوذرات نقره را می‌توان به روش رمک‌کشی، ید-خشک-پخت و روش سنتز و بارگذاری همزمان روی الیاف بارگذاری نمود. در این تحقیق از روش سنتز و بارگذاری همزمان استفاده شده‌است. ایندا به کمک روش رمک‌کشی، یونهای نقره روی الیاف پنبه جذب شده و سیس در حضور سدیم هیپوکسیت یعنوان احیاء کننده به نانوذرات نقره تبدیل شده‌اند. در این روش الیاف پنبه دارای نقش پایدارکننده و قالی برای رشد نانوذرات می‌باشند و از طرقی به منظور بهبود خواص ضدبacterی و همچنین ظاهر رنگی نمونه‌ها، از دی‌اکسید تیتانیوم نیز استفاده شده‌است.

واژه‌های کلیدی: نانوذرات نقره، الیاف پنبه، سنتز همزمان، دی‌اکسید تیتانیوم

شاخه تخصصی: به کارگیری فناوری‌های نوین (نانو، زیست‌فناوری و... ) در صنایع

مقدمه

فناوری نانو به سرعت در زمینه‌های مختلف علوم به منظور ایجاد مواد جدید در اندازه نانو وارد و پیشرفت وسیعی داشته است [۱]. به دلیل ظهور بیماری‌های عفونی ناشی از باکتری‌های بیماری‌زای مختلف و افزایش آنتی‌بیوتیک‌های مقاوم، محققان به دنبال مواد ضدبacterی جدید هستند. نانوذرات مواد مختلف از قبیل مس، روی، تیتانیوم، منیزیم، طلا و نقره [۲] ناکنون تهیه شده‌اند. اما نانوذرات نقره، بیشترین تاثیر ضدمیکروبی را در مقابل باکتری‌ها، ویروسها و سایر میکرواورگانیسم‌ها نشان داده‌اند [۳]. یونهای نقره و نانوذرات فازی نقره را می‌توان برای داروهای سوختگی، مواد دندانپزشکی، پوششهای فلزی، کالاهای نساجی، تصفیه آب و غیره مورد استفاده قرار داد. نانوذرات فلزی نقره کمترین آسیب را به سلول‌ها رسانده و بیشترین پایداری حرارتی و کمترین فراریت را دارند [۴]. در چند دهه اخیر محققان تمايل زیادی برای تحقیق روی پارچه‌های حاوی مواد ضدبacterی داشته‌اند. نانوذرات نقره به دلیل ویژگی ضدبacterی خوب در مقابل طیف وسیعی از میکرواورگانیسم‌ها، نیز توجه بسیاری از محققین را برای استفاده از آن روی پارچه‌های مختلف جلب کرده‌است [۵]. نانوذرات نقره را می‌توان به کمک دو ایده کلی (الف) تهیه نانوذرات و سپس بارگذاری آنها روی کالا و (ب) سنتز و بارگذاری همزمان نانوذرات روی منسوجات بارگذاری کرد.

### مواد و روش


پارچه پنبه‌ای در محلولی حاوی نیترات نقره (R:L; 50:1) در دمای محیط به مدت ۳۰ دقیقه غوطه‌ور می‌شود و سپس نمونه در دمای ۱۰۰°C درجه به مدت ۳۰ دقیقه خشک کرده و در دمای ۱۳۰°C درجه به مدت ۱۰ دقیقه پخت شدند. مقدار احیاء کننده دو برابر مقدار یونهای نقره انتخاب شده تا یونهای نقره به طور کامل به اتم نقره تبدیل شوند. نمونه‌های بارگذاری شده بوسیله میکروسکوپ الکترونی روشی مورد بررسی قرار گرفت. میزان نقره موجود در کالا و همچنین بازدهی بارگذاری نانوذرات نقره توسط دستگاه ICP-OES و آنالیز رفتار حرارتی تعیین شده‌است. طیف FTIR نمونه‌ها در محدوده ۴۰۰-۶۰۰ cm<sup>-۱</sup> با قدرت تفکیک ۱ و میانگین ۲۰ روشن تعیین گردید. از دستگاه اسپکتروفوتومتر Color Eye 7000 A ساخت شرکت Gretag-Macbeth استفاده شده و



محنی انعکاسی نمونه‌ها در بازه ۴۰۰-۷۰۰ نانومتر با فواصل ۱۰ نانومتری اندازه‌گیری شده‌است. ویژگی ضدباکتری پارچه پنبه‌ای بارگذاری شده به روش تعیین هاله عدم رشد ارزیابی شد.

#### نتایج و بحث

الیاف پنبه به دلیل داشتن گروههای اسیدی از قبیل هیدروکسیل در ساختار شیمیایی خود دارای بار منفی سطحی می‌باشد و از طرفی نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم نیز دارای بار سطحی منفی می‌باشند. نیتروهای الکترواستاتیک بین یونهای نقره و سطح منفی لیف پنبه سبب جذب و در نتیجه نفوذ یونهای نقره به داخل ساختار لیف پنبه‌ای خواهد شد. حضور نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم روی سطح لیف پنبه، سبب افزایش جذب نانوذرات نقره می‌شود. بارگذاری نانوذرات Ag و Ag/TiO<sub>2</sub> سبب تغییر ساختار مرفلوژی الیاف پنبه می‌شود (شکل ۱) و نانوذرات روی سطح الیاف بصورت یکنواخت توزیع شده‌اند. هرچند که دانسته نانوذرات روی سطح لیف در حضور غلاظت‌های مختلف از دی‌اکسیدتیتانیوم تغییر می‌کند و افزایش غلاظت دی‌اکسیدتیتانیوم در محاول بارگذاری سبب افزایش دانسته نانوذرات روی سطح لیف پنبه و افزایش راندمان بارگذاری است.



شکل ۱- میکروسکوپ الکترونی الیاف پنبه بارگذاری شده با (الف) نانوذرات نقره و بارگذاری با نانوکامپوزیت نقره-تیتانیوم با نسبت‌های مختلف از دی‌اکسیدتیتانیوم (ب) ۰/۱۵ و (ج) ۰/۱۱

بارگذاری نانوذرات نقره روی الیاف پنبه، منجر به بهبود رفتار حرارتی الیاف پنبه می‌شود و نمونه با بیشترین راندمان بارگذاری نانوذرات توانسته رفتار حرارتی لیف پنبه را به مقدار قابل توجهی بهبود دهد. نمونه بارگذاری شده در اثر اعمال حرارت ۷/۹۲ وزن خود را از دست داده در حالی که وجود نقره در حضور دی‌اکسیدتیتانیوم ۰/۱۵٪ سبب می‌شود که کاهش وزن به ۷/۸۲ بررسد. بارگذاری نانوذرات نقره روی کالای پنبه سبب زردی کالا می‌شود و حضور دی‌اکسید تیتانیوم سبب کاهش ضربت زردی کالای پنبه‌ای می‌شود و از طرفی سبب بهبود خواص ضدباکتری کالای بارگذاری شده نیز می‌شود.

#### مراجع

- Albrecht, M.A., C.W. Evans, and C.L. Raston, *Green chemistry and the health implications of nanoparticles*. Green Chemistry, 2006. **8**(5): p. 417-432.
- Rochat, T.C.a.S., *Articles with Antibacterial and Antifungal Activity*, . 2006: United States Patent
- Kvitek, L. and J. Soukupova, *Comment on Preparation and antibacterial activity of Fe 3 O 4 @Ag nanoparticles!* Nanotechnology, 2009. **20**(2): p. 028001.
- Nelson Durán, P.D.M., Gabriell. H. De Souza, Oswaldo L. Alves, and Elisa Esposito, *Antibacterial Effect of Silver Nanoparticles Produced by Fungal Process on Textile Fabrics and Their Effluent Treatment* Journal of Biomedical Nanotechnology, 2007. **3**: p. 6.
- Bishara S. Atiyeh, M.C., Shady N. Hayek, Saad A. Dibo *Effect of silver on burn wound infection control and healing: Review of the literature*. Burns, 2007 **33** (2): p. 9.