



بررسی فرآیند مرسریزاسیون بر روی کیفیت پارچه لایکرا/بلی استر

حوریه پیدکی، مریم شرزه بی*

یزد دانشگاه یزد دانشکده نساجی

چکیده

عملیات مرسریزاسیون بر روی پارچه حلقوی، بلی استر/لایکرا، با متغیر قرار دادن غلظت محلول سود، دمای عملیات و زمان اقامت در محیط واکنشی، انجام شد. میزان جمع شدگی عرضی، درصد کاهش وزن، رطوبت پارباقته، جذب رنگ، درصد برگشت پذیری نمونه ها تحت کشش و در نهایت زیر دست پارچه ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتیجه جالب بدست آمده، برگشت پذیری کامل نمونه ها بعد از اعمال کشش است که با عملیات هیدرولیز قلیایی مشاهده شد. زیر دست نمونه های تکمیل شده در غلظت بالا، درجه حرارت بالا، با اندره گریز زاویه اصطلاحاًک، نرم تر گزارش شده است.

واژه های کلیدی: مرسریزاسیون، لایکرا/بلی استر، سود، الاستیته

شاخه تخصصی: پژوهش های کاربردی در راستای بهبود کیفیت محصولات

مقدمه

امروزه پارچه های تهیه شده از الیاف لایکرا، مد روز می باشند. این لیف الاستومری با خاصیت کشسانی بالا، ویژگی های مطلوبی را برای تهیه پوشک چسبان فراهم می سازد. حفظ شکل پوشک و بهبود خاصیت الاستیته منسوج مورد توجه است.

ویژگی الیاف پلی استر در منابع آورده شده است [۱و۲]، بدليل ساختار شیمیایی و نیروهای بین مولکولی نمی تواند کشش و تنفس های مکرر را تحمل کند و تغییر شکل زیاد دارد. عملیات هیدرولیز قلیایی پلی استر با افزایش جذب رطوبت، کاهش چرک پذیری و پر زده هی همراه است، افزایش مقاومت سایشی، کاهش وزن و بهتر شدن زیر دست از مزایای این فرآیند می باشد [۳]. الیاف اسپاندکس لایکرا بر پایه پلی یورتان، با ساختار پلیمری پیچیده ای است که دارای خواص الاستیکی عالی بوده، لیکن در مقابل قلایا عکس العمل های متفاوتی نشان می دهدند [۴]. از دیاد طول تا پارگی برای الیاف اسپاندکس تجاری بین ۳۵ تا ۷ درصد تغییر می کند. این میزان اختلاف به تنوع در ساختار شیمیایی الیاف و عملیات حرارتی انجام شده روی آنها برمی گردد. بعد از بازگشت به حالت اولیه، مقدار از دیاد طول داثمی در لیف تنها ۲ درصد است. [۴]. هدف از این تحقیق بررسی رفتار پارچه لایکرا/بلی استر در فرآیند هیدرولیز قلیایی است.

تجربیات:

نمونه پارچه لایکرا (۱۵٪) و پلی استر ۸/۸۵٪ بافت ساده حلقوی بودی، تهیه شده بر روی ماشین یکروسیلندر با وزن واحد سطح 25 g/m^2 با مشخصات زیر جهت انجام عملیات مرسریزاسیون انتخاب شد.

جدول ۱- مشخصات تراکم و نخ پارچه انتخابی

تراکم طولی	تراکم عرضی	مشخصات نخ های به کار رفته در پارچه
نک قیلامنت لایکرا یا نمره ۹/۵ دنیز مولتی قیلامنت ۱۰٪ پلی استر ۵٪ دنیز	۲۰ حلقه در سانتیمتر (c.p.c)	(c.p.c)

عملیات در محلول سود بدون کشش در غلظت های ۳۰٪، ۲۵٪ و ۲۰٪ درصد، در دمای محیط و ۵۰ درجه سانتیگراد در زمانهای متغیر ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ دقیقه انجام شد. فرآیند خنثی سازی در محلول اسید استیک ۱٪ برای مدت ۱۰



دقیقه انجام گرفت. میزان جمع شدگی عرضی، درصد کاهش وزن، رطوبت بازیافته، جذب رنگ نمونه ها، درصد برگشت پذیری نمونه ها تحت کشش و در نهایت زیر دست پارچه ها ارزیابی شد. جذب رنگ نمونه ها با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر، با سیستم CIE L*, a*, B* مقایسه گردید. اطلاعات مربوط به پارامتر های روشنایی *L، شید h و خلوص رنگی پارچه ها، c، گزارش شده است. میزان رطوبت بازیافته، با قرار دهنی نمونه ها در محیط مرطوب استاندارد ۶۵٪، و استفاده از اون دمای ۱۱ درجه سانتیگراد، با مقایسه تغییر وزن با استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید.


$$D/R = [(A-D)*100] \%$$

A: وزن مرطوب نمونه (gr)

D: وزن خشک نمونه (gr)

%R: درصد رطوبت بازیافته

بررسی میزان برگشت پذیری به طول اولیه، با رابطه زیر با استفاده از منحنی نیرو ازدیاد طول نمونه ها انجام شد [۵].



$$\%RR = [(ME - PE)*100]$$

ماکریم ازدیاد طول نمونه (mm) ME

(mm) PE تغییر طول برگشت پذیر (mm)

درصد برگشت پذیری نمونه به حالت اولیه RR

زیر دست پارچه ها با اندازه گیری زاویه اصطکاک با استفاده از دستگاه SDL Shirly Fabric Friction ساخت انگلستان، مطابق با استاندارد [۶] گزارش شده است.

بحث و نتیجه گیری

با افزایش غلظت حمام مرسریزاسیون، زمان عملیات و درجه حرارت جمع شدگی، درصد کاهش وزن افزایش یافته است. با توجه به خاصیت ترمومیلانسی دو لیف موجود در ساختار پارچه انتظار تغییرات زیادی در میزان جذب رطوبت دیده نمی شد. عملاً نیز ماکریم تغییرات به میزان ۴٪ گزارش شده است. تغییرات مشاهده شده در الاستیته پارچه جالب توجه بود، برای نمونه خام، ماکریم ازدیاد طول در جهت طولی ۱۰۵ و عرضی ۷۵ mm گزارش شده است. حال آنکه طول برگشت پذیر ۱۸ و ۱۱ mm بود. بعد از عملیات این مقادیر به حداقل ۵۹ و ۴۱ mm کاهش داشت، در صورتیکه برای اکثر نمونه ها برگشت پذیری کامل مشاهده شد. با توجه به کاربرد این نوع منسوجات در پوشش چسبان، حفظ شکل و برگشت پذیری قسمتهای مختلف لباس، تحت کشش بسیار حائز اهمیت است که با فرآیند هیدرولیز قلایی این ویژگی تأمین می شود.

مراجع

- [۱] علی اصغر علمدار یزدی، خواص الیاف، نخ و پارچه، انتشارات دانشگاه یزد، چاپ اول، ۱۳۸۶.
- [۲] احمد جمالی، جزوی علوم الیاف دانشگاه یزد
- [۳] مهری صدیقی پور، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده نساجی، ۱۳۸۳.
- [۴] S. Gorjanc, V. Bukosek, "The Behavior of Fabric with Elastane Yarn during Stretching", Fibres and Textiles in Eastern Europe, 3, 63-68, 2008.