



## کاهش تبخیر منابع آبی با استفاده از نانومواد

محمد مهدی احدیان<sup>۱</sup>

پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف

ahadian@sharif.edu

### چکیده

تبخیر سطحی از آبهای شیرین بخش بزرگی از منابع آب کشور را از دسترس خارج می‌کند و به ویژه در کاربریهای کشاورزی در مناطق خشک و کم بارش تأثیر جدی بر میزان تولید محصولات کشاورزی دارد. برآوردها نشان می‌دهد تا میزان ۷۰٪ بارش سالیانه به دلیل تبخیر از دست می‌رود. یکی از روشهای کاهش تبخیر سطحی استفاده از موادی است که به صورت لایه نازکی بر روی سطح آب پخش شده و مانع تبخیر آب می‌شود. در سالهای اخیر مشخص شده که لایه‌ای با ضخامت نانومتری از این مواد برای کاهش تبخیر تا میزان ۵۰٪ مؤثر است. در این مقاله تأثیر رویکرد نانوفناوری بر این مقوله مورد بررسی قرار می‌گیرد. با استفاده از روش بیضی‌سنجی نور بازتابیده از سطح آب امکان اندازه‌گیری ضخامت لایه‌های نانومتری وجود دارد و میزان تبخیر در شرایط شبیه‌سازی شده نور خورشید اندازه‌گیری می‌شود. نامواد و مدل‌های جدید مقیاس نانومتری تبخیر سطحی قابلیت مناسبی برای اثربخشی بیشتر این روش در مخازن آب کشاورزی، سدها و دریاچه‌های کوچک فراهم می‌کند. نور خورشید به ویژه بخش UV آن در تخریب مواد مورد استفاده نقش مهمی دارد و نانومواد در این رابطه قابلیت مناسبتری از خود نشان می‌دهند و این به معنای زمان اثرگذاری بیشتر است. با این وجود بررسی سمیت نانومواد و ملاحظات زیست محیطی ضرورت داشته و مانع کاربرد این مواد است.

**کلمات کلیدی:** تبخیر آب، نانوفناوری، نور خورشید

### مقدمه

تقاضا برای آب به علت رشد جمعیت، توسعه کشاورزی، شهرنشینی و صنعت در سال‌های اخیر، متوسط سرانه آب قابل تجدید کشور را تقلیل داده به نحوی که این رقم از حدود ۵۵۰۰ مترمکعب در سال ۱۳۴۰، به حدود ۳۴۰۰ مترمکعب در سال ۱۳۵۷ و ۲۱۰۰ مترمکعب در سال ۱۳۷۶ کاهش یافته است. این میزان با توجه به روند افزایش جمعیت کشور در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۳۰۰ مترمکعب تنزل خواهد یافت. سالانه ۴۳۲ میلیارد متر مکعب بارش در کشور انجام می‌شود که حدود ۷۰ درصد بارندگی سالانه کشور به میزان ۲۹۶ میلیارد متر مکعب به صورت تبخیر از دسترس خارج



می‌گردد. متوسط سالانه تبخیر در کشور حدود ۷۰ تا ۷۱ درصد بازندگی سالانه برآورد شده که تنها قاره آفریقا با ۷۹ درصد و استرالیا با ۸۰ درصد تبخیر در شرایط نامساعد نزولی مشابه با ایران می‌باشند (زارع ابیانه و همکاران، ۱۳۸۹). یکی از راهکارهای کاهش تبخیر در مخازن آب کشاورزی، مخازن پشت سدها و دریاچه‌ها استفاده از مواد شیمیایی است که بر روی سطح آب پخش شده و با ممانعت از تبخیر سطحی میزان از دست رفتن آب را کاهش دهند. استفاده از مواد شیمیایی به کارآمدی روشهای فیزیکی نیستند ولی این روش نیاز به سرمایه‌گذاری اندکی داشته و اگر چه اثرگذاری کمتری در کاهش تبخیر دارد اما می‌توان مواد شیمیایی را هرگاه که نیاز است به آب افزود و محدودیت کمتری برای موجودات زنده به وجود می‌آید. معایب این محصولات شامل عمر کوتاه مواد در سطح آب، عدم مقاومت آنها در برابر باد و تأثیر منفی آنها بر برخی جنبه‌های کیفیت آب است.

در طی چندین سال گذشته تحقیقات قابل توجهی برای بهینه‌کردن لایه‌های ممانعت‌کننده تبخیر آب صورت گرفته است و مواد متفاوتی به این منظور به صورت تجاری عرضه شده که در جدول ۱ به اختصار ارائه گردیده است. این مواد به صورت لایه‌های نازکی با ضخامت کمتر از صد نانومتر بر روی آب پخش شده و میزان تبخیر را کاهش می‌دهند. پلی‌آکریل آمید یک ماده شیمیایی است که به خوبی در این کاربری مورد استفاده قرار گرفته است. با این وجود این مواد توسط نور فرابنفش شکسته شده و نیاز به استفاده در فواصل کوتاه مدت دارد. پلیمرهای قابل حل در آب و تک لایه اتیلن گلایکل مونو اکتادسیل اتر برای بهبود مقاومت به تبخیر آب استفاده شده است (Yiapanis, ۲۰۱۲). نتایج نشان می‌دهند که پلی‌وینیل پیرولیدین تمایل به تجمع در فصل مشترک آب/لایه دارد. این ماده پایداری فیلم را بهبود می‌بخشد و تحرک آب در فصل مشترک را کاهش می‌دهد. تک لایه‌های بر پایه رزین اپوکسی پایداری مناسبی در برابر تغییرات دمایی و باد از خود نشان می‌دهند که به دلیل توانایی آنها در پخش خود به خودی بر روی سطح آب و تشکیل یک فیلم فشرده است (Wu, ۲۰۱۳).

جدول ۱) مواد شیمیایی مورد استفاده در کاهش تبخیر آب

| محصول                               | قیمت  | بازدهی (%)  | طول عمر    |
|-------------------------------------|---|-------------|------------|
| امولسیون ۶۰٪ آب و ۴۰٪ الکل آبگریز   | ۵ دلار بر کیلوگرم و با نرخ کاربرد ۱/۵ کیلوگرم بر ساعت | ۲۳-۳۵       | ۱ روز      |
| محصول تجاری واتر سیور               | ۱۸ دلار   | ماکزیمم ۳۵  | ۳ یا ۴ روز |
| ترکیبات سیلیکونی با ایزوپروپیل الکل | ۲/۵ تا ۳/۵ دلار در هفته                               | ۳۰-۵۰       | نامشخص     |
| ترکیبات سیلیکونی                    | نامشخص  | بیشتر از ۵۰ | ۱ یا ۷ روز |
| پلی‌اکریل آمید                      | ۲۵ دلار   | نامشخص      | نامشخص     |

اثر تک لایه‌های اسید آلکانوئیک و اسید پرفلوروآلکانوئیک بر روی سرعت کاهش تبخیر آب نشان‌دهنده تفاوت بسیار زیادی بین تک لایه‌های هیدروکربنی و فلوروکربنی است. سرعت تبخیر آب از طریق یک تک لایه اسید آلکانوئیک با



افزایش طول زنجیر اسیدهای هیدروژنه شده کاهش می‌یابد. از طرف دیگر، سرعت تبخیر آب از میان تک لایه‌های اسید پرفلوروآکانوئیک با تغییر طول زنجیر تغییر نکرد (Tsuji, ۲۰۰۸). تک لایه پلیمری که مقاومت بالایی در برابر تبخیر داشته باشد معرفی نشده اما زمانیکه پلیمرها با الکل‌هایی که دارای زنجیرهای طولانی هستند مخلوط می‌شوند کارایی بالایی از خود نشان می‌دهند. همچنین پلیمرها به سرعت بر روی سطح پخش نمی‌شوند اما اگر با مواد آب دوست مانند هگزادکانول مخلوط شوند قابلیت پخش شدگی خوبی را از خود نشان می‌دهند (Barnes, ۲۰۰۸) و (Kuznetsov, ۲۰۰۹).

اشعه ماوراء بنفش نور خورشید تاثیر جدی بر روی لایه داشته و اکثر مواد مورد استفاده تحت تاثیر آن از بین می‌روند و زمان ماندگاری آنها بر روی سطح آب کاهش می‌یابد. استفاده از ترکیبات سیلیکونی به عنوان لایه محافظ و یا ترکیب هگزادکانول و اکتادکانول با برخی مواد دیگر مانند رزین اپوکسی برای افزایش عمر تک لایه‌ها را در برابر نور UV مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از مشکلات جدی در این زمینه، افزایش پایداری تک لایه‌ها برای مخازن بزرگ روباز در برابر باد است. به همین منظور از موادی پلیمری شاخه‌دار استفاده شده است که پایداری مکانیکی لایه را افزایش می‌دهند.

با توجه به مشکلات موجود در راه استفاده از مواد شیمیایی موجود، در این پژوهش اکسید گرافن به تنهایی و نیز به همراه سورفکتانت مورد بررسی قرار گرفت. گرافن و اکسید گرافن موادی هستند که از صفحات اتمی کربن تشکیل شده و خواص جالب توجهی از خود نشان دادند به نحوی که کمتر از یک دهه پس از کشف آن، جایزه نوبل فیزیک را برای کاشفان خود به ارمغان آوردند. با توجه به اینکه قیمت تولید و عرضه گرافن و اکسید گرافن نیز به نحو مناسبی کاهش یافته، کاربرد آن در مقیاس صنعتی نیز اقتصادی است. شکل صفحه‌ای اکسید گرافن که با ابعاد میکرومتری می‌تواند بر روی سطح آب قرار گیرد، بررسی این نانوماده را در کاهش تبخیر سطحی دارای اهمیت می‌نماید.

## روش کار

به منظور سنتز اکسید گرافن از روش شیمیایی استفاده گردید. ابتدا با استفاده از پودر گرافیت صنعتی و واکنش آن با نیترات سدیم و پرمنگنات پتاسیم صفحات گرافیتی از یکدیگر جدا شده و با افزودن آب اکسیژنه از تولید اکسید گرافن اطمینان حاصل شد. این روش منجر به صفحاتی به ابعاد کوچکتر از میکرومتر شده ولی بخش بزرگی از محصول تولیدی صفحات تک لایه و چندلایه اتم کربن هستند. این محصول به تنهایی و یا به همراه سورفکتانت تجاری برای بررسی اثر بر کاهش تبخیر آب مورد استفاده قرار گرفت. به منظور بررسی میزان تبخیر، آب مقطر به همراه مواد افزوده شده در شبیه‌ساز نور خورشید با استاندارد نور AM1.5 قرار داده شد. ظرف در داخل شبیه‌ساز نور خورشید بر روی یک ترازوی دیجیتال با امکان ثبت پیوسته وزن قرار داده شد. به این ترتیب میزان کاهش وزن ظرف به عنوان میزان تبخیر مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. همچنین به منظور بررسی ضخامت لایه تشکیل شده بر روی سطح مایه از روش روش بیضی‌سنجی نور بازتابیده از سطح آب با دستگاه مدل SE800 شرکت Sentech استفاده گردید.



## بحث و نتیجه گیری

نتایج نشان داد اکسید گرافن به تنهایی کارایی مناسبی در مقابله با تبخیر سطحی ندارد ولی زمانی که به همراه سورفکتانت مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌تواند تا ۶۰٪ از میزان تبخیر سطحی را کاهش دهد. از سویی دیگر مقاومت اکسید گرافن نسبت به تبخیر در برابر اشعه UV نور شبیه ساز خورشید بسیار بالا بوده و اثر محافظتی برای سورفکتانت مورد استفاده را نیز دارد. به این ترتیب عمر لایه تشکیل شده به بیش از دو برابر زمانیکه سورفکتانت به تنهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد افزایش پیدا می‌کند. این نتایج نشان می‌دهد که در شرایط مشابه استفاده از اکسید گرافن می‌تواند به صورت لایه‌ای محافظ بر روی سطح آب قرار گیرد. ساختار صفحه‌ای اکسید گرافن به صورت یک محافظ در برابر تبخیر آب عمل کرده و می‌تواند به خوبی به عنوان یک ماده جدید به این منظور مورد توجه قرار گیرد. با این وجود ترکیب اکسید گرافن و سورفکتانت از لحاظ نحوه قرار گرفتن بر سطح آب کارآمدی بالاتری را از خود نشان می‌دهد و احتمالاً سورفکتانت نقش کلیدی در پخش یکنواخت نانوماده بر روی سطح دارد. نتایج بیضی‌سنجی از لایه‌های تشکیل شده بر روی سطح آب نشان می‌دهد برای زمانیکه ضخامت لایه به بیش از ده تک لایه می‌رسد کاهش میزان تبخیر قابل توجه می‌شود. با افزایش بیشتر ضخامت تأثیر چندانی بر میزان کاهش تبخیر مشاهده نشد و در نتیجه از لحاظ اقتصادی می‌توان گفت که این ضخامت برای کاربرد بهینه می‌باشد.

یکی از مهمترین پارامترهای تأثیرگذار بر روی تک لایه‌ها عامل باد است (Criag, ۲۰۰۷). از اینرو بررسی اثر باد بر روی نانومواد مورد استفاده حائز اهمیت است. از سوی دیگر بررسی سمیت نانومواد و ملاحظات زیست محیطی ضرورت داشته و تا روشن نشدن ابعاد مختلف آن امکان بکارگیری نانومواد در محیط زیست وجود ندارد. با این وجود صفحات کربنی اکسید گرافن پتانسیل مناسبی برای کاهش میزان تبخیر به همراه سورفکتانت از خود نشان دادند و ضرورت تکمیل مطالعات در این زمینه وجود دارد.

## منابع

- زارع ایبانه ح، مقدمینیا ع.ر، بیات ورکشی م، قاسمی ع، شادمانی م، ۱۳۸۹. تغییرات مکانی تبخیر از تشت و مقایسه آن با مدل‌های برآورد تبخیر در ایران، مجله دانش آب و خاک، ۲۰(۴): ۱۱۳-۱۳۰.
- Barnes GT. (2008) The potential for monolayers to reduce the evaporation of water from large water storages 95. *Agricultural Water Management* 339 – 353.
- Craig, I. (2007) Evaporation, Seepage and Water Quality Management in Storage Dams: A Review of Research Methods 7. *Environmental Health*, 84-97.
- Kuznetsov VM, Akentiev AV, Noskov BA, Toikka AM. (2009) Spread Films of Synthetic Polyelectrolyte–Surfactant Complexes: Dilational Viscoelasticity and Effect on Water Evaporation, 71. *Colloid Journal* 202-207.
- Tsuji M, Nakahara H, Moroi Y, Shibata O. (2008) Water evaporation rates across hydrophobic acid monolayers at equilibrium spreading pressure, 318. *Journal of Colloid and Interface Science* 318 322-330.



- 
- Wu Y, Yang F, Fang X. (2013) The stability performances of epoxy resin-based monolayers on resisting disruption of temperature and wind 436. *Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects*, 796- 802.
  - Yiapanis G, Christofferson AJ, Plazzer M, Weir MP, Prime EL, Qiao GG, Solomon DH, Yarovsky I. (2013) Molecular Mechanism of Stabilization of Thin Films for Improved Water Evaporation Protection 29. *Langmuir*, 14451–14459.