



بررسی مقاومت مغناطیسی و نیروی وادارندگی پوشش‌های چند لایه آلیاژی و کامپوزیتی تولید شده به روش‌های الکتروشیمیایی

سحر عصاره^۱، محمود علی اف خضرائی^۲، امیررضا رضوانیان^۱

^۱. دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت مواد (دانشگاه تربیت مدرس)

^۲. نویسنده مسئول، استادیار خوردگی و حفاظت مواد (دانشگاه تربیت مدرس)

چکیده

در این مطالعه سعی بر آن بوده است که خواص مغناطیسی پوشش‌های چندلایه آلیاژی و کامپوزیتی از جمله خواص مقاومت مغناطیسی، نیروی وادارندگی، ناهمسانگردی و چگالی شار اشباع بررسی شود و تمرکز ما بر نیروی وادارندگی و مقاومت مغناطیسی بزرگ بوده است چرا که در اکثر مقالات به دلیل اهمیت اطلاعات به دست آمده از آزمون‌های مختلف و کاربرد زیاد و در دسترس بودن امکانات، این ۲ مورد خیلی مورد توجه قرار گرفته‌اند. در مقالات بررسی شده پوشش‌های چند لایه از طریق روش الکتروشیمیایی آبکاری (رسوبدهی الکتریکی) بدست آمده‌اند و با تغییر پارامترهای روش تولید مانند تک یا ۲ حمام، جریان پالسی یا مستقیم، چگالی جریان، پتانسیل، دما، الکترولیت و ... چندلایه‌هایی با خواص، ضخامت و یا شکل‌های متفاوتی ایجاد شده‌اند و این تغییر و بررسی بر روی نانوفیلم‌های چند لایه Co/Pd، نانوسیم‌های چندلایه CrFeCoNi/Cu، نانوسیم‌های Co/Cu و چندلایه‌های مدوله کامپوزیتی Co/Cu نیز انجام گرفته است.

واژه‌های کلیدی: وادارندگی، مقاومت مغناطیسی بزرگ، چندلایه، الکتروشیمیایی، ناهمسانگردی، نانوسیم، نانو فیلم

^۱. khazraei@modares.ac.ir

مقدمه

مغناطیس پدیده‌ای است که توسط آن مواد از خود، یک نیروی جاذبه یا دافعه را نشان می‌دهند یا بر روی مواد دیگر تاثیر می‌گذارند. مقاومت مغناطیسی بزرگ (GMR)^۱ که در سال ۱۹۸۸ توسط M.N.Baibich در چند لایه‌ای Fe/Cr کشف شد، تغییر ناگهانی در مقاومت الکتریکی است که هنگامی اتفاق می‌افتد که ماده‌ای شامل لایه‌های فلزی متناوب فرو مغناطیسی^۲ و پارامغناطیسی^۳، در معرض یک میدان مغناطیسی^۴ بزرگ قرار بگیرد، بخصوص اگر مغناطیسی شدن در لایه‌های مجاور موازی باشد، مقاومت بسیار کمتر خواهد شد و اگر نا موازی باشد مقاومت بسیار بالاتر خواهد رفت. این تغییر مقاومت به خاطر الکترون‌های اسپین بالا و پایین است که در لایه‌های منفرد پراکنده شده‌اند و با فرمول مقابل نشان داده می‌شود که در آن R(H) مقاومت نمونه در میدان مغناطیسی H می‌باشد:

$$\delta_H = \frac{R(H) - R(0)}{R(0)} \quad (1)$$

نیروی وادارندگی به مقدار میدانی اطلاق می‌شود که باید در جهت مخالف میدان اولیه اعمال شود تا مغناطش^۵ حاصل از میدان قبلی را به صفر برساند و واحد اندازه گیری آن اورستد (Oe) می‌باشد. [۱]

خواص مغناطیسی

برخی از محققین تاثیر اضافه کردن Cr به نانوسیم‌های چند لایه‌ی^۶ FeCoNi/Cu را بررسی کرده‌اند که این نانوسیم‌های چند لایه‌ی FeCoNi/Cu و CrFeCoNi/Cu از قالب اکسید آلومینیوم آندی متخلخل به عنوان بستر با استفاده از تکنیک آبرکاری بدست آمده‌اند و آبرکاری در دمای اتاق و شرایط یکسان انجام شد و الکترولیت استفاده شده شامل 50mMCoSO₄، 32mMNi(SO₃NH₂)، 1mMFeSO₄، 8mMCuSO₄، 5mMCrCl₃، 25mM Na-K تارتاریت و 10mM اسید سولفامیک و PH الکترولیت برای حمام کروم دار ۲،۳۱ و برای الکترولیت بدون کروم ۲،۹ بود. نانوسیم‌های چند لایه با استفاده از پتانسیل پالسی دو تایی آبرکاری شده با ولتاژ بین پتانسیل منفی بالا (لایه‌ی آلیاژ فرو مغناطیس) و پتانسیل رسوب مس پایین تر (نجیب تر) متوقف شد. نانوسیم‌های چند لایه‌ی FeCoNi/Cu و CrFeCoNi/Cu با روش پتانسیل پالسی از حمام ۱ (بدون کروم) و حمام ۲ (کروم دار) روی اکسید آلومینیوم آندی (AAO) آبرکاری شدند و با اعمال یک سری تغییرات از جمله پتانسیل رسوب لایه‌ی آلیاژ مغناطیسی، زمان آبرکاری آلیاژ مغناطیسی و تعداد لایه‌ی های نانوسیم‌ها، خواص مغناطیسی مقاومت مغناطیسی بزرگ مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شده است که

¹.Giant magneto resistance

².Ferromagnetic

³.Paramagnetic

⁴.Magnetic field

⁵.Magnetization

⁶.Multilayered

پتانسیل آلیاژ مغناطیسی مستقیم بر روی ترکیب آلیاژ و چگالی جریان تاثیر می‌گذارد و اضافه کردن کروم باعث رسوب دانه‌های ریز و در نتیجه کاهش مقدار مقاوت مغناطیسی بزرگ و وادارندگی شده است و زمان پالس هم یک متغیر دیگر است بر مقدار مقاوت مغناطیسی بزرگ بدین صورت تاثیر می‌گذارد که با تغییر زمان پالس از ۰,۵ تا ۲ ثانیه و ثابت نگه داشتن تعداد لایه‌های رسوبی مقاوت مغناطیسی بزرگ کاهش یافته که نشان دهنده‌ی این است که افزایش ضخامت تاثیر منفی بر مقاوت مغناطیسی بزرگ دارد و همچنین تاثیر پتانسیل رسوب لایه آلیاژ و زمان بر وادارندگی در نمودارهای ۱ و ۲ نشان داده شده اند. نانوسیم‌های CrFeCoNi/Cu در مقایسه با نانوسیم‌های FeCoNi/Cu، مقاوت مغناطیسی بزرگ پایین تری داشته‌اند که نشان دهنده‌ی این است که کاهش مقاوت مغناطیسی بزرگ در حضور کروم به دلیل رسوب کروم است که باعث کاهش الکترون‌ها می‌شود و نتیجتاً مقاوت مغناطیسی بزرگ را کاهش می‌دهد. تعداد لایه‌ها نیز یک فاکتور مهم اثر گذار دیگری بر مقاوت مغناطیسی بزرگ بوده و دیده شده که با افزایش تعداد لایه‌ها، مقاوت مغناطیسی بزرگ هم افزایش یافته است، در نتیجه اضافه کردن کروم باعث کاهش مقاوت مغناطیسی بزرگ و همچنین افزایش تعداد لایه‌ها باعث افزایش مقاوت مغناطیسی بزرگ می‌شود. [2]

در مطالعه‌ی دیگر خواص مغناطیسی نانوسیم‌های^۱ چند لایه‌ی NiFe/Cu/Co/Cu که با استفاده از اکسید آلومینیم آندی متخلخل^۲ به عنوان قالب با تکنیک آبرکاری دو حمام ایجاد شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته‌اند و از ۲ حمام ۱ و ۲ برای رسوب لایه‌ی Cu/Co/Cu و لایه‌ی Ni-Fe استفاده شده است. پتانسیل رسوب NiFe، Cu و Co به ترتیب 1V، -0.55V و -0.95V بوده و روش کار بدین صورت بوده است که الکتروود کاری به درون حمام ۲ برای رسوب لایه‌ی Ni-Fe غوطه ور^۳ شده سپس به حمام ۱ برای رسوب لایه‌ی Cu/Co/Cu برده شده و این روند چندین بار تکرار شده و تعداد سیکل‌های رسوبی متناوب در حمام ۱ و ۲، ۳۰ سیکل بوده است و پس از بررسی تاثیر ضخامت لایه‌ی مس بر روی خواص مغناطیسی مشاهده شده است که با ثابت نگه داشتن ضخامت لایه Ni-Fe و Co (۲۵ nm) و تغییر ضخامت مس از ۲ تا ۳۰ نانومتر، مقاوت مغناطیسی بزرگ رفتار نوسانی از خود نشان داده و بهترین ساختار برای ماده [Ni-Fe (25 nm)/Cu (15 nm)/Co (25 nm)/Cu (15 nm)] می‌باشد و همانطور که در نمودار ۳ مشاهده می‌شود در ضخامت ۱۵ نانومتر مس مقاوت مغناطیسی بزرگ به ماکزیمم مقدار خود، ۴۵,۲٪ می‌رسد. [۳]

نانوسیم‌های Co/Cu با آبرکاری پالسی در یک حمام حاوی یون‌های Co و Cu آبرکاری شده است و لایه‌های مس و کبالت به صورت متناوب در نانو حفره‌های قالب پلی کربنات رسوب پیدا کرده‌اند. تکنیک رشد نانو سیم‌های Co/Cu شامل روش آبرکاری پالسی است که یون‌های کبالت و مس حل شده در محلول با تغییر پتانسیل الکتروود بین دو مقدار کاهش می‌یابد و مس در پتانسیل بین 0.3v و -0.5v و کبالت بین -0.8v و -1-

1.Nanowires

2.AAO:anodic aluminium oxide

3.Immersion

ولت رسوب داده شده و برای لایه‌های متناوب مس و کبالت، پتانسیل رسوب پیوسته از پتانسیل رسوب کبالت به پتانسیل رسوب مس تغییر کرده و بهترین نتایج برای مقاومت مغناطیسی بزرگ در حدود ۱۳٪ برای نانوسیم‌های رشد کرده در پتانسیل $0.9/0.4$ V دیده شده است و همانطور که در نمودار ۴ مشخص است که با تغییر بازه زمانی سیکل رسوبی از ۰٫۱ تا ۳٫۲ ثانیه برای کبالت و ۱ تا ۳۲ ثانیه برای مس در پتانسیل‌های رسوب منفی تر (- $1/0.5$ V)، مقاومت مغناطیسی بزرگ کاهش یافته است که ممکن است به دلیل میزان زیاد عیوب ساختاری در پتانسیل‌های منفی تر باشد. [۴]

در مطالعه‌ای خواص مغناطیسی فیلم‌های نانوساختار Co-Pd چند لایه و ارتباط بین ضخامت لایه‌ها و خواص مغناطیسی و نحوه کنترل ضخامت آن‌ها بررسی شده است. فیلم‌های چندلایه Co/Pd بر روی زمینه پلی کریستالی^۱ مس با استفاده از روش ۲ حمامی ایجاد شده و برای جلوگیری از جایگزینی کبالت با پالادیم در قسمت آبکاری پالادیم از دمای پایین استفاده می‌کنند و برای کنترل ضخامت، چگالی جریان و زمان آبکاری را کنترل می‌کنند. با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری مشاهده شده که چند لایه مد نظر زمانی بدست خواهد آمد که ضخامت حداقل بیشتر از ۱ نانومتر باشد که در شکل ۱ برای ۴۰ لایه نشان داده شده و خطوط سفید کبالت و مشکی پالادیم می‌باشند و ساختار فیلم مکعبی وجوه پر^۲ می‌باشد. لازم به ذکر است چگالی جریان برای رسوبدهی کبالت و پالادیم به ترتیب ۱٫۲۵ و ۱۲٫۵ میلی آمپر بر سانتی متر مربع می‌باشد. با آنیل کردن فیلم چندلایه انرژی وادارندگی افزایش می‌یابد به این علت که اندازه بلور افزایش می‌یابد در حالی که پایداری غیرهمسانگردی^۳ مغناطیسی ضعیف می‌شود به خاطر این که ساختار لایه تخریب می‌شود. چندلایه‌های Co/Pd به سادگی برای جذب در طول یک جهت عمود بر سطح فیلم، مغناطیسی می‌شود در حالی که برای ناهمسانگردی مغناطیسی عمودی و نیروی وادارندگی بیشتر در رسوبدهی الکتریکی برای کنترل دقیق انسجام سطحی و یکنواختی از نانو ساختار چند لایه مطالعات بیشتری لازم است. در ضخامت لایه حدود ۰٫۴ نانومتر کبالت با کاهش ضخامت آن نیروی وادارندگی و همچنین نسبت مغناطیسی بازمانده^۴ افزایش می‌یابد. گزارش شده در ساختارهای لایه فیلم نازک Co/Pd کندوپاش شده وقتی که ضخامت لایه کبالت در چند لایه Co/Pd کمتر از ۰٫۸ نانومتر باشد، ناهمسانگردی مغناطیسی عمودی داشته است. [۵]

چندلایه‌های مدوله کامپوزیتی کبالت/مس بوسیله ی تکنیک تک حمام تحت شرایط پتانسیوستاتیک رسوبدهی الکتریکی شده است. چندلایه‌های کبالت/مس با ضخامت زیرلایه متفاوت از یک حمام و به عنوان تابع پتانسیل-های پالس مختلف و بارهای رسوبی با جلوگیری از اکسیداسیون کبالت در ابتدا رسوبدهی مس، تولید می‌شوند و در شکل ۲ تصویری از این چندلایه‌ها آورده شده است و این چندلایه‌ها وقتی که ضخامت لایه‌ها تقریباً چند نانومتر است از خود رفتار مقاومت مغناطیسی بزرگ نشان می‌دهند و به طور دقیق تر پوشش‌های چندلایه

1. Polycrystalline

2. FCC

3. Anisotropy

4. Remanent magnetic ratio


کبالت/مس در دمای کم و دمای اتاق وقتی ضخامت لایه‌های مس و کبالت ، ۱ و ۲ نانومتر باشد مقدار مقاومت مغناطیسی بزرگ ۵٪ خواهد بود . با کاهش ضخامت لایه کبالت تا ۱ نانومتر مقاومت مغناطیسی افزایش می‌یابد ولی در ضخامت کمتر از ۱ نانومتر احتمالاً به خاطر از دست دادن تداوم لایه‌ی کبالت مقاومت مغناطیسی دیگر افزایش نمی‌یابد.[۶]

نتیجه‌گیری



- ۱) اضافه کردن کروم به نانوسیم‌های چندلایه FeCoNi/Cu موجب کاهش مقاوت مغناطیسی بزرگ و وادارندگی شده و همچنین افزایش تعداد لایه‌ها باعث افزایش مقاوت مغناطیسی بزرگ می‌شود.
- ۲) در نانوسیم‌های چندلایه NiFe/Cu/Co/Cu با افزایش ضخامت مس مقاوت مغناطیسی بزرگ از خود رفتار نوسانی نشان داده و ماکزیمم آن در ضخامت ۱۵ نانومتر مس بدست می‌آید.
- ۳) در نانو سیم‌های Co/Cu با کاهش پتانسیل رسوب کبالت و مس ، مقاوت مغناطیسی بزرگ نیز کاهش می‌یابد.
- ۴) در فیلم‌های نانو ساختار Co-Pd با آنیل کردن فیلم چندلایه ، نیروی وادارندگی افزایش می‌یابد و همچنین با کاهش ضخامت لایه کبالت ، نیروی وادارندگی و نسبت مغناطیسی بازمانده افزایش می‌یابد.
- ۵) در پوشش‌های چند لایه مدوله کامپوزیتی Co/Cu وقتی ضخامت لایه مس و کبالت ۱ و ۲ نانومتر باشد، مقاوت مغناطیسی بزرگ ۵٪ است که با کاهش ضخامت لایه کبالت تا ۱ نانومتر مقاومت مغناطیسی افزایش می‌یابد ولی در ضخامت کمتر از ۱ نانومتر، مقاومت مغناطیسی دیگر افزایش نمی‌یابد.

مراجع


1. Nagaev, E., *Lanthanum manganites and other giant-magnetoresistance magnetic conductors*. Physics-Uspekhi, 1996. 39(8): p. 781.
2. Rao, C. and A. Arulraj, *Giant magnetoresistance, charge-ordering and related aspects of manganese oxides*. Current Opinion in Solid State and Materials Science, 1998. 3(1): p. 23-31.
3. Wang, H., et al., *Effect of sub-layer thickness on magnetic and giant magnetoresistance properties of Ni-Fe/Cu/Co/Cu multilayered nanowire arrays*. Chinese Journal of Chemical Engineering, 2015.
4. Pullini, D., et al., *Insights into pulsed electrodeposition of GMR multilayered nanowires*. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2007. 316(2): p. e242-e245.
5. Kudo, K., K. Kobayakawa, and Y. Sato, *Preparation of multilayered Co/Pd nanostructure films by electroplating and their magnetic properties*. Electrochimica acta, 2001. 47(1): p. 353-357.
6. Gomez, E., et al., *Characterisation of cobalt/copper multilayers obtained by electrodeposition*. Surface and Coatings Technology, 2002. 153(2): p. 261-266.




شکل ۱: تصویر TEM از فیلم چندلایه‌ی Co/Pd بر روی زمینه مس پلی کریستالی [5]




شکل ۲: تصویر SEM چندلایه‌ی Co/Cu [6]




نمودار ۱: تغییرات وادارندگی بر حسب پتانسیل لایه‌ی رسوبی آلیاژ [2]



نمودار ۲: تغییرات وادارندگی بر حسب زمان پالسی آلیاژ [2]



نمودار ۳: تغییرات مقاوت مغناطیسی بزرگ بر حسب ضخامت لایه مس [3]



نمودار ۴: تاثیر زمان و پتانسیل بر مقاوت مغناطیسی بزرگ [4]



انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران

انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران.