



سنتز سیلیکون نانو متخلخل نوع P به روش حکاکی الکتروشیمیایی

مهوش کیهان^{۱،۲*}؛ ابودر مسعودی^۱؛ محمد اسماعیل عظیم عراقی^۲؛ نیما نادری^۱

^۱. پژوهشکده نیمه‌هادی‌ها، پژوهشگاه مواد و انرژی، تهران، ایران (دانشجوی کارشناسی ارشد، دکتری)

^۲. گروه فیزیک، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (دانشجوی کارشناسی ارشد، دکتری)

چکیده

در این مقاله نمونه‌های سیلیکون نانو متخلخل (NPSi) با روش حکاکی الکتروشیمیایی و بفرهای سیلیکون نوع P در پارامترهای مختلف فرایند از جمله شدت جریان، زمان حکاکی و ... سنتز شد. محلول الکترولیت شامل هیدروفلوریک اسید (HF) و اتانول (C₂H₅OH) با نسبت‌های حجمی مختلف می‌باشد. به منظور ایجاد تخلخل‌های مختلف در لایه‌ی سیلیکون متخلخل با مورفولوژی‌های گوناگون، تغییرات پارامترهای مختلف حکاکی الکتروشیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفت. خواص سیلیکون نانو ساختار به تخلخل، ساختار منافذ و توزیع اندازه‌ی منافذ بستگی دارد. این خواص توسط عوامل متعددی به ویژه پارامترهای آماده‌سازی از جمله غلظت الکترولیت، شدت جریان و زمان حکاکی قابل کنترل است. مطالعه‌ی ساختاری نشان می‌دهد که سطح نمونه به صورت تصادفی دارای تخلخل می‌باشد و توزیع اندازه‌ی اسفنج‌ها غیر همگن است. نتایج نشان می‌دهد که شدت جریان نقش مهمی را در ایجاد فاصله بین منافذ ایفا می‌کند در حالیکه زمان حکاکی، تعیین کننده‌ی میزان عمق منافذ می‌باشد. اثر ترکیب درصد محلول به منظور اصلاح ساختار لایه از میکروساختار به نانو ساختار مهمترین عامل می‌باشد. تغییر سایز تخلخل لایه‌ی مذکور منجر به تغییر خواص الکتریکی و نوری لایه می‌شود که بر اساس نظریه‌ی تصحیح کوانتومی قابل توضیح می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: سیلیکون نانو متخلخل؛ حکاکی الکتروشیمیایی؛ ساختار منافذ

*. Email: mahvash.keihan@yahoo.com

مقدمه

سیلیکون متخلخل فرمی از عنصر شیمیایی سیلیکون است که شامل منافذ نانومتخلخل در ریزساختارش است. این ریزساختار منجر به ایجاد نسبت سطح به حجم بسیار بالا در اندازه $500 \text{ m}^2/\text{cm}^3$ می‌شود [۱]. سیلیکون متخلخل به وسیله روش‌های متعددی از جمله آندایزینگ (حکاکی)، حکاکی نقطه ای و... سنتز می‌شود. در میان این روش‌ها، روش حکاکی الکتروشیمیایی به دلیل آسانی روش، تکرارپذیری و کنترل پذیری از بقیه‌ی روش‌ها قابل اعتمادتر است [۲-۳].

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیلیکون متخلخل (P-Si) دارای خواص مورفولوژیکی بسیار غنی است که با خواص سیلیکون عنصری بسیار متفاوت است. فرایند حکاکی سیلیکون متخلخل (P-Si) تابع بسیار پیچیده‌ای از غلظت هیدروفلوریک اسید (HF)، نوع سیلیکون، دانسیته جریان و شدت نورمی‌باشد. در این مقاله به منظور بررسی سنتز سیلیکون متخلخل اسفنجی شکل، ویفر سیلیکونی نوع p و فرایند حکاکی جدیدی مورد استفاده قرار گرفته است.

مواد و روش تحقیق

در این بررسی ویفرهای سیلیکونی بس بلور با غلظت دوپنت 10^{17} atm/cm^3 (بورن) مورد استفاده قرار گرفت. برای فرآیند حکاکی ویفر سیلیکونی توسط پیش فرآیند RCA آماده سازی شد [۲]. به طور کلی در سل الکتروشیمیایی دو الکترودی که در آن سیلیکون به عنوان الکترود آند و گرافیت به عنوان الکترود کاتد می‌باشد، با اعمال شدت جریان ثابت منجر به تولید سیلیکون متخلخل می‌شود. به منظور شکل دهی سیلیکون متخلخل به وسیله حکاکی الکتروشیمیایی محلولی از HF و اتانول با ترکیب درصدهای مختلفی از قبیل نسبت‌های (۱:۵)، (۱:۴)، (۱:۳/۵)، (۱:۳) و یا (۲:۱/۵) مورد استفاده قرار گرفت. سل حکاکی استفاده شده در این بررسی یک سل آندایزینگ تفلونی می‌باشد. شدت جریان اعمالی از ۱۰ mA تا ۵۰ mA قابل تغییر می‌باشد. زمان حکاکی از دیگر پارامترهایی است که ما بین ۰/۵ تا ۳ ساعت متغیر است. جدول ۱ نشان‌دهنده‌ی تغییرات پارامترها می‌باشد. پس از حکاکی نمونه سیلیکون‌های متخلخل در هوا خشک شد و سپس به منظور بررسی مورفولوژی لایه متخلخل دستگاه SEM کمبریج (S۳۶۰) مورد استفاده قرار گرفت.

نتایج و بحث

شکل ۱ مورفولوژی لایه‌ی سیلیکون متخلخل را توسط SEM نشان می‌دهد. این شکل نشان‌دهنده سیلیکون متخلخل اسفنجی شکل بعد از حکاکی سیلیکون در محلول هیدروفلوریک اسید و اتانول با غلظت (۴:۱) و با شدت جریان ثابت ۱۰ mA برای ۳۰ دقیقه می‌باشد. سطح نمونه به صورت تصادفی دارای منافذ می‌باشد و توزیع اندازه‌ی اسفنج‌ها غیر همگن است.

با تغییر ترکیب درصد محلول، جریان اعمالی و زمان حکاکی فرم‌های مختلفی از اسفنج سیلیکونی با سایزهای مختلف نانو تخلخل تشکیل می‌شود. سایزهای مختلف تخلخل منجر به خواص الکتریکی و نوری مختلف لایه سیلیکون متخلخل می‌شود که در زمینه‌های قطعات LED، فوتودیودها و آند باتری‌های لیتیوم-یونی با ظرفیت الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد [۳].

نتیجه‌گیری


به منظور ایجاد تخلخل‌های مختلف در لایه‌ی سیلیکون متخلخل با مورفولوژی‌های گوناگون، تغییرات پارامترهای مختلف حکاکی الکتروشیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که اثر ترکیب درصد محلول به منظور اصلاح ساختار لایه از میکروساختار به نانو ساختار مهم‌ترین عامل می‌باشد. تغییر سایز تخلخل لایه مذکور منجر به تغییر خواص الکتریکی و نوری لایه می‌شود که بر اساس نظریه‌ی تصحیح کوانتومی قابل توضیح است [۱-۳].

مراجع

- [۱]. X. G. Zhang, *Electrochemistry of Silicon and its Oxide*, Springer, ۲۰۰۱.
- [۲]. V. Lehmann, *Electrochemistry of Silicon; instrumentation, science, materials and applications*, Wiley-VCH, Weinheim, ۲۰۰۲.
- [۳]. Y. Zhao, X. Liu, H. Li, T. Zhai, H. Zhou, *Chem. Commun.*, ۴۸ (۲۰۱۲), ۵۰۷۹.

جدول ۱: مشخصات نمونه های آماده شده لایه های سیلیکون منخلخل

شماره ی نمونه	غلظت الکترولیت HF/Ethanol	شدت جریان (mA)	زمان آندیزه کردن (min)
۱	۱:۵	۵۰	۱۲۰
۲	۱:۴	۱۰	۳۰
۳	۱:۳/۵	۲۰	۶۰
۴	۱:۳	۴۰	۳۰
۵	۲:۱/۵	۱۰	۱۸۰



شکل ۱: تصویر SEM سیلیکون متخلخل (P-Si) اسفنجی شکل به دست آمده به روش حکاکی الکتروشیمیایی و محلول HF/Ethanol با غلظت (۴:۱)، شدت جریان ثابت ۱۰ mA و زمان ۳۰ دقیقه



انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران