



امکان سنجی ساخت بتن سبک با استفاده از سبکدانه ورمیکولیت

حسن زارعی

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، گروه عمران، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران
hnzareei@gmail.com

سیدفتح اله ساجدی*

دانشیار گروه عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
*: Corresponding author, Email: f_sajedi@yahoo.com, sajedi@iauahvaz.ac.ir

چکیده

در این تحقیق با مطالعات آزمایشگاهی امکان سنجی ساخت بتن سبک با کاربرد سبکدانه ورمیکولیت بررسی شد. به این منظور ۱۸ طرح اختلاط با نسبت های آب به سیمان ۰/۳ و ۰/۴ ساخته شدند. سپس بر روی نمونه های مکعبی استاندارد در سنین ۷ و ۲۸ روزه با عمل آوری در آب، آزمایش مقاومت فشاری انجام گردید. همچنین آزمایش مقاومت خمشی سه نقطه ای استاندارد بر روی نمونه های تیر استاندارد عمل آوری شده به مدت ۲۸ روز در آب، صورت گرفت. آزمایش ضریب ارتجاعی استاتیکی نیز بر روی نمونه های استوانه ای استاندارد که به مدت ۲۸ روز عمل آوری شدند، انجام شد. آزمایش های اسلامپ و وزن مخصوص برای تمامی طرح های بتن نیز انجام شدند و نشان دادند که وزن مخصوص بتن کاهش پیدا نمود. بر اساس نتایج حاصله مشاهده شد که با افزایش درصد سبکدانه ورمیکولیت ضریب ارتجاعی استاتیکی بتن افزایش داشته، اما مقاومت های فشاری و خمشی کاهش داشتند. همچنین نتایج نشان داد که با جایگزینی سبکدانه ورمیکولیت با درصدی از سنگدانه ها می توان به بتن سبک در محدوده وزن مخصوص خشک ۱۹۳۱ تا ۱۹۸۲ کیلوگرم بر متر مکعب و مقاومت فشاری از ۱۷/۱ تا ۱۸/۵ مگاپاسکال دست یافت.

کلمات کلیدی: بتن سبک، سبکدانه ورمیکولیت، خواص مکانیکی بتن، مقاومت فشاری، مقاومت خمشی، ضریب ارتجاعی استاتیکی.

۱. مقدمه

در آغاز سده حاضر، بعد از گذشت حدود نیم قرن از ابداع بتن آرمه استفاده از آن در صنعت ساختمان به طور جدی مطرح گردید و به سرعت گسترش یافت. استفاده از بتن آرمه در صنعت ساختمان نشان داد که با بهره گیری از قابلیت های بسیار بتن، می توان با آن ساختمان های زیبا و مقاوم بنا نمود، پل های بسیار بزرگ ساخت، تأسیسات ذخیره سازی برای محصولات کشاورزی و مواد فراورده های صنعتی احداث کرد، رویه های جاده ها و فرودگاه ها را ساخت و برای حفاظت انسان در مقابل امواج و تشعشعات مختلف از آن بهره گرفت. طی یک سده چنان پیشرفت های شگرفی در مصالح و فن آوری بتن حاصل شده است که علی رغم اینکه در مواردی کاربرد نادرست بتن توسط افراد ناآگاه و یا سودجو، از اعتبار بتن کم کرده، اما در حال حاضر همگان معتقدند که بتن ماده ساختمانی مطلوب، کلیدی و بلامنازع قرن آینده است و با نیازهای روز، به خصوص از دیدگاه حفظ و حراست محیط زیست انطباق دارد. بتن سبک عبارت است از بتنی که جرم مخصوص آن به طور محسوس کمتر از جرم مخصوص بتنی است که با سنگدانه های طبیعی یا شکسته ساخته می شود [۱]. در این تحقیق، سبکدانه ورمیکولیت به عنوان

جایگزین در صدی از سنگدانه‌ها استفاده شده و تأثیر آن بر خواص مکانیکی بتن شامل مقاومت فشاری، مقاومت خمشی و هم‌چنین ضریب ارتجاعی استاتیکی بررسی شده است. از دلایل توجیهی استفاده از سبکدانه ورمیکولیت جهت تولید بتن سبک، وجود منابع معدنی ورمیکولیت در ایران و ضرورت تولید دانش فنی در باره بتن ساخته شده به وسیله سبکدانه ورمیکولیت اشاره نمود. تحقیقات جوانیولیو و بینگ چن^۱ نشان داده که بتن سبک ساخته شده با مصالح سبک^۲ دارای محدوده وزن مخصوص ۱۸۰۰ - ۸۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب و محدود مقاومتی ۲۵-۱۰ مگاپاسکال هستند که برای مصارف سازه‌ای مناسب می‌باشند [۲]. بررسی‌های نوشچنو و ویتکومب^۳ نشان داده که با استفاده از سبکدانه‌های سیلیسی منبسط‌شده^۴ با مصرف ۵۲۰ کیلوگرم بر متر مکعب سیمان و میکروسیلیس تا ۲۰٪ وزن سیمان می‌توان به مقاومتی معادل ۷۰/۵ مگاپاسکال با وزن مخصوص ۱۸۶۰ کیلوگرم بر متر مکعب دست یافت [۳]. نتایج تحقیق حسین^۵ نیز نشان داد که کاربرد پوزولان طبیعی پومیس در سن ۱۸ روزه باعث کاهش مقاومت فشاری می‌شود و با افزایش میزان جایگزینی پومیس تا ۳۰٪، میزان کاهش مقاومت فشاری بتن بیش‌تر می‌شود [۴]. دباغ و همکاران با استفاده از مصالح سبکدانه اسکریا در معدن قره استان کردستان توانستند بتن سبک سازه‌ای با وزن مخصوص ۱۷۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب و مقاومت فشاری ۱۷ مگاپاسکال، مقاومت کششی ۲/۹ مگاپاسکال و مقاومت خمشی ۳/۲ مگاپاسکال دست یابند [۵]. رضانیان پور در پژوهش خود در مورد بتن سبک به این نتایج دست یافت که به‌طور کلی نسبت مقاومت فشاری در سن ۷ روزه به سن ۲۸ روزه برای بتن‌های نیمه سبکدانه و به‌خصوص بتن‌های تمام سبکدانه در مقایسه با بتن‌های مرجع متناظر مقادیر بیش‌تری است. هم‌چنین با اضافه کردن ماسه طبیعی تأثیر مطلوب‌تر بر مقاومت حاصل شده که دلیل آن هم می‌تواند مقاومت خردشدگی بهتر و جذب آب کم‌تر بتن‌های حاوی ماسه طبیعی بیش‌تر باشد [۶]. مدندوست و همکاران در بررسی خود بر استفاده از ژئولیت بر خواص بتن تازه خودتراکم دریافتند که استفاده از ژئولیت باعث افزایش میزان مصرف کاهنده شدید آب‌شده و با افزایش زمان انتقال، جریان‌پذیری بتن خودتراکم به‌شدت کاهش یافته و در عین حال این پودر باعث حفظ لزجت بتن خودتراکم می‌شود و خاصیت پرکنندگی مطلوب در بتن خودتراکم ایجاد می‌کند [۷]. رضانیان پور و همکاران در بررسی آثار مواد پوزولانی بر دوام بتن خودتراکم به این نتیجه رسیدند که امکان استفاده از پومیس به‌عنوان پوزولان در بتن خودتراکم وجود دارد و دستیابی به چنین بتنی با کیفیت مطلوب، با توانایی برآورده ساختن الزامات بتن خودتراکم از نظر شرایط بتن تازه (مانند قابلیت و سرعت تغییر شکل مناسب، بدون بروز جداشدگی و آب‌انداختگی) میسر است [۸]. باقریان در تحقیق خود با توجه به این که وزن مخصوص پومیس بیش‌تر از سایر پوک‌های معدنی و مصنوعی می‌باشد، اما به دلیل وجود بیش از ۶۰٪ سیلیس علاوه بر بهبود نتایج مقاومت فشاری با بتن خودتراکم نیز سازگارتر است، در نتیجه هم در بخش سرعت اجرایی و هم در بخش مقاوم‌سازی و کاهش هزینه‌ها کاملاً اجرایی و مقرون به‌صرفه می‌باشد [۹]. یزدانی و همکاران با بررسی استفاده از بتن سبک سازه‌ای در ساختمان‌های مختلف به این نتیجه دست یافتند که با استفاده از بتن سبک می‌توان بار مرده و نیروهای لرزه‌ای که به‌طور مستقیم به سازه وارد می‌شوند را کاهش داد. هم‌چنین باعث کاهش بار وارد بر فندا سیون و کوچک‌تر شدن ابعاد آن می‌شود؛ و در نهایت باعث سهولت در حمل‌ونقل قطعات پیش ساخته و مصالح مصرفی تولید شده با بتن سبک خواهد شد [۱۰]. حسینی و همکاران طرح اختلاط‌های متفاوت با در صد‌های مختلفی از نسبت آب به مواد سیمانی و میزان سبکدانه در کل حجم بتن، ساخته و آزمایش‌های خواص مکانیکی بتن شامل مقاومت‌های فشاری، کششی، خمشی و ضریب ارتجاعی استاتیکی را انجام دادند؛ نتایج حاکی از دستیابی به مقاومت‌های بالای ۵۰ مگاپاسکال با وزن مخصوص در محدوده ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب می‌باشد [۱۱]. خالو در پژوهش خود در مورد بتن سبک به این نتایج دست یافت که به‌طور کلی نسبت مقاومت فشاری در سن ۷ روزه به سن ۲۸ روزه برای بتن‌های نیمه سبکدانه و به‌خصوص بتن‌های تمام سبکدانه در مقایسه با بتن‌های مرجع متناظر مقادیر بیش‌تری است. هم‌چنین با اضافه کردن ماسه طبیعی تأثیر مطلوب بر مقاومت حاصل شده است که دلیل آن هم می‌تواند مقاومت خردشدگی بهتر و جذب آب کم‌تر بتن‌های حاوی ماسه

¹ Juanyu Liu & Bing Chen

² Expanded Polystyren (EPS)

³ Norok shchenov & whit comb

⁴ Expanded Silicate Aggregates (ESA)

⁵ Hussian

طبیعی بیش تر باشد [۱۲]. در تحقیق دیگری که توسط جی و همکاران^۶ انجام گردید، خصوصیات نانوسیلیس بر روی تراوش و نفوذپذیری بتن مورد بررسی قرار گرفت و کمترین میزان تراوش در نمونه‌ای که بیشترین میزان سیمان، کمترین نسبت آب به سیمان و بیشترین میزان نانوسیلیس را دارا بود، مشاهده شد [۱۳]. ماهوتیان و همکاران در زمینه تأثیر الیاف فولادی و پلی‌پروپیلن بر خواص مکانیکی بتن تحقیقاتی را انجام دادند که نتایج نشانگر تأثیر نسبتاً کم الیاف پلی‌پروپیلن در بهبود مقاومت‌های خمشی و کششی و کاهش مقاومت فشاری در مقایسه با الیاف فولادی است [۱۴].

۲-۱- مشخصات مصالح مصرفی


۲-۱-۱- سنگدانه‌های مورد استفاده

در طرح اختلاطها و ساخت نمونه‌ها از شن رودخانه‌ای با دانه‌بندی یکنواخت و حداکثر اندازه دانه ۱۹ میلی‌متر، وزن مخصوص ۱۵۸۰ کیلوگرم بر مترمکعب با جذب آب ۸/۹٪ و ماسه رودخانه‌ای به وزن مخصوص ۱۶۸۰ کیلوگرم بر مترمکعب، جذب آب ۱۶/۳٪ و مدول نرمی ۲/۹۶ و هم‌چنین سبکدانه ورمیکولیت با وزن مخصوص ۱۶۰ کیلوگرم بر مترمکعب و دانه‌بندی یکنواخت استفاده گردید. دانه‌بندی شن و ماسه مطابق بر استاندارد ASTM C33^۷ بوده و از معدن شهرستان دزفول تهیه شده است.

۲-۱-۲- سیمان

سیمان استفاده‌شده در این پژوهش، از سیمان پرتلند نوع ۲ خوزستان بوده، که خواص آن مطابق با استاندارد شماره ۳۸۹ ملی ایران می‌باشد. در این تحقیق، تجزیه شیمیایی برای سیمان، با استفاده از دستگاه طیف‌سنج فلورسانس پرتو ایکس^۸ موجود در آزمایشگاه شرکت صنایع فولاد خوزستان انجام گرفته است. اجزای شیمیایی سیمان مصرفی در تحقیق به شرح جدول ۱ می‌باشد.

گزارش دانه بندی مصالح سنگی ریزدانه بتن




نمودار ۱- منحنی دانه‌بندی ریزدانه‌های مصرفی در بتن

¹ Ji

² American Society for Testing and Materials (ASTM)


³ X-Ray Fluorescence (XRF)

گزارش دانه بندی مصالح سنگی ریزدانه بتن



نمودار ۲- منحنی دانه بندی سبکدانه مصرفی در بتن

گزارش دانه بندی مصالح سنگی درشت دانه بتن



نمودار ۳- منحنی دانه بندی درشت دانه مصرفی در بتن

جدول ۱- اجزای شیمیایی سیمان مصرفی در تحقیق (%)

CaO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	S	Fe ₂ O ₃	MgO	P
۶۳/۶۵	۱۷/۱۶	۳/۶۴	۱/۹۴	۲/۷۷	۲/۶۷	۰/۰۴۵

۲-۱-۳- آب

آب استفاده شده در ساخت و عمل آوری طرح اختلاطها و نمونه های بتنی، آب شرب شهر اهواز می باشد.

۲-۱-۴- سبکدانه ورمیکولیت

سبکدانه های ورمیکولیت استفاده شده در تحقیق از مجتمع معادن و کارخانجات انبساط ورمیکولیت ارسباران واقع در آذربایجان شرقی تهیه گردیدند.

جدول ۲- تجزیه شیمیایی ورمیکولیت استفاده شده در تحقیق									
اکسید	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₃ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	TiO ₂	MnO
درصد	۳۸/۲۱	۱۵/۴۸	۱۳/۶	۴/۳۵	۱۸/۲۵	۰/۲۹	۰/۷	۱/۹۴	۰/۰۹۹



شکل ۱- نمایی از انواع سنگدانه‌های ورمیکولیت مصرفی در تحقیق

۲-۱-۵- فوق روان کننده

در این تحقیق از فوق روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات که از شرکت سراپوش شیمی تهیه شده و دارای مشخصات فنی در جدول ۳ می باشد، استفاده گردید.

جدول ۳- مشخصات فوق روان کننده مصرفی در تحقیق	
بر پایه استاندارد مرجع ASTM C494 TYPE F	
محصول شرکت	سراپوش شیمی
نام تجاری	SPC-N1
حالت فیزیکی	مایع
رنگ	طیفی از زرد تا قرمز (قهوه‌ای)
وزن مخصوص	۱/۱ گرم در سانتی متر مکعب در ۲۵ درجه سانتی گراد
اسیدیته (pH)	۶/۵
مقدار کلر	حداکثر ۷۰۰ ppm
مقدار نیترات	فاقد نیترات
پایه شیمیایی	پلی کربوکسیلات اثر باحالت نوترال
شرایط نگداری	از دمای +۵ تا +۳۵
مدت نگهداری	حداکثر ۸ ماه
بسته بندی	در بشکه‌های ۲۲، ۳۳ و ۲۴۰ لیتری

۲-۲- طرح اختلاط، ساخت و عمل آوری

طرح اختلاط بتن‌های مرجع مطابق با جدول ۴ و بر اساس آیین‌نامه بتن آمریکا^۱ انجام پذیرفته است. هم‌چنین سایر طرح اختلاط‌ها که مربوط به بتن سبک حاوی ورمیکولیت هستند، در جدول ۴ قابل مشاهده هستند. با توجه به جذب آب بالای سبکدانه ورمیکولیت به جهت حفظ روانی و رسیدن به اسلامپ موردنظر از فوق روان‌کننده بر پایه پلی‌کربوکسیلات استفاده شد. در این تحقیق، هدف بررسی جایگزینی سبکدانه‌های ورمیکولیت با درصدی از ریزدانه‌ها و درشت‌دانه‌های بتن می‌باشد. سبکدانه ورمیکولیت به صورت حجمی با درصدهای مختلف جایگزین ریزدانه و درشت‌دانه در بتن شده است. کلا ۱۸ طرح اختلاط در تحقیق استفاده گردید که جزئیات آن‌ها در جدول ۴ ارائه شده است.

جدول ۴- جزئیات طرح اختلاط‌های بتن سبک تحقیق مطابق استاندارد ACI 211									
شماره طرح	سیمان (kg)	نسبت آب به سیمان	آب (kg)	سنگدانه‌ها (kg)		اسلامپ (mm)	ریزدانه ورمیکولیت (kg - %)	درشت‌دانه ورمیکولیت (kg - %)	فوق روان کننده (%)
				شن	ماسه				
Ref 1	۳۵۰	۰/۴	۱۴۰	۵۳۰	۷۸۰	۸۵	NC	NC	۰/۴۵
Ref 2	۳۵۰	۰/۳	۱۰۵	۵۳۰	۷۸۰	۹۰	NC	NC	۰/۴۵
۱	۳۵۰	۰/۴	۱۴۰	۵۳۰	۷۸۰	۶۵	۴/۷۶ - ۱۰	۷ - ۱۰	NC
۲	۳۵۰	۰/۴	۱۴۰	۵۳۰	۷۸۰	۶۲	۴/۷۶ - ۱۰	۱۲/۱۵ - ۱۵	NC
۳	۳۵۰	۰/۴	۱۴۰	۵۳۰	۷۸۰	۵۵	۷/۱۵ - ۱۵	۷ - ۱۰	NC
۴	۳۵۰	۰/۴	۱۴۰	۵۳۰	۷۸۰	۵۰	۷/۱۵ - ۱۵	۱۲/۱۵ - ۱۵	NC
۵	۳۵۰	۰/۴	۱۴۰	۵۳۰	۷۸۰	۴۳	۹/۵۳ - ۲۰	۱۷/۷ - ۲۵	NC
۶	۳۵۰	۰/۴	۱۴۰	۵۳۰	۷۸۰	۳۶	۱۱/۹ - ۲۵	۱۷/۷ - ۲۵	NC
۷	۳۵۰	۰/۴	۱۴۰	۵۳۰	۷۸۰	۱۰۵	۱۱/۹ - ۲۵	۱۷/۷ - ۲۵	۰/۴۵
۸	۳۵۰	۰/۴	۱۴۰	۵۳۰	۷۸۰	۱۰۰	۱۱/۹ - ۲۵	۲۱/۳ - ۳۵	۰/۴۵
۹	۳۵۰	۰/۴	۱۴۰	۵۳۰	۷۸۰	۹۷	۱۱/۹ - ۲۵	۲۴/۸ - ۳۵	۰/۴۵
۱۰	۳۵۰	۰/۴	۱۴۰	۵۳۰	۷۸۰	۸۶	۱۶/۷ - ۳۵	۱۴/۲ - ۲۰	۰/۷
۱۱	۳۵۰	۰/۴	۱۴۰	۵۳۰	۷۸۰	۸۰	۱۶/۷ - ۲۵	۳۱/۹ - ۴۰	۰/۷
۱۲	۳۵۰	۰/۳	۱۰۵	۵۳۰	۷۸۰	۱۰۰	۱۱/۹ - ۲۵	۱۷/۷ - ۲۵	۰/۴۵
۱۳	۳۵۰	۰/۳	۱۰۵	۵۳۰	۷۸۰	۹۴	۱۱/۹ - ۲۵	۲۱/۳ - ۳۰	۰/۴۵
۱۴	۳۵۰	۰/۳	۱۰۵	۵۳۰	۷۸۰	۸۸	۱۱/۹ - ۲۵	۲۴/۸ - ۳۵	۰/۴۵
۱۵	۳۵۰	۰/۳	۱۰۵	۵۳۰	۷۸۰	۷۷	۱۶/۷ - ۳۵	۱۴/۲ - ۲۰	۰/۷
۱۶	۳۵۰	۰/۳	۱۰۵	۵۳۰	۷۸۰	۷۰	۱۶/۷ - ۳۵	۳۱/۹ - ۴۰	۰/۷

Ref 1 و Ref 2: بتن‌های مرجع؛ * فوق‌روان‌کننده برحسب درصد وزنی عیار سیمان مصرفی است. ؛ NC: بتن فاقد سبکدانه‌های ریز و درشت

۳- آزمایش‌ها

۳-۱- آزمایش‌های بتن تازه

۳-۱-۱- آزمایش اسلامپ

¹ American Concrete Institute (ACI)

برای سنجش حالت بتن‌های تازه از آزمایش اسلامپ بر اساس استاندارد ASTM C143 استفاده شد. این آزمایش برای اندازه‌گیری لزجت مخلوط در حالت تازه مطرح می‌شود. این آزمایش به دلیل سادگی به‌طور وسیع در کارگاه‌های ساختمانی نقاط مختلف دنیا به‌کاربرده می‌شود. آزمایش اسلامپ کارایی بتن را نمی‌سنجد، ولی می‌توان آن را به‌صورت سنجشی از روانی بتن توصیف کرد و برای پی بردن به تغییرات در یکنواختی مخلوط بتن با نسبت‌های اسمی معین، بسیار مفید است.

۳-۱-۲- آزمایش وزن مخصوص

پس از آماده شدن مخلوط بتنی، اقدام به نمونه‌گیری از آن مطابق استاندارد ASTM C172 و جهت تعیین وزن مخصوص بتن تازه بر اساس استاندارد ASTM C138 گردید.

۳-۲- آزمایش‌های بتن سخت شده

۳-۲-۱- آزمایش مقاومت فشاری

نمونه‌های مکعبی استاندارد پس از عمل‌آوری در آب به مدت ۶ و ۲۷ روز مطابق استاندارد ASTM C511 از حوضچه عمل‌آوری خارج شدند و آزمایش تعیین مقاومت فشاری، با جک هیدرولیکی بتن شکن، با سرعت بارگذاری ۳ کیلونیوتن بر ثانیه، بر اساس استاندارد BS 188 بر روی نمونه‌ها در حالت اشباع با سطح خشک انجام پذیرفت. هر طرح اختلاط در هر سن دارای سه نمونه بود، که نتایج نهایی میانگین مقاومت سه نمونه بر اساس استاندارد می‌باشند.



شکل ۳- انجام آزمایش مقاومت فشاری با استفاده از جک بتن شکن

۳-۲-۲- آزمایش مقاومت خمشی

نمونه‌های تیر استاندارد پس از ۲۷ روز عمل‌آوری در آب مطابق استاندارد ASTM C511 از حوضچه عمل‌آوری خارج شدند و آزمایش تعیین مقاومت خمشی، با استفاده از جک هیدرولیکی، با سرعت بارگذاری ۰/۹ کیلونیوتن بر ثانیه، بر اساس استاندارد ASTM C78 به روش سه نقطه‌ای بر روی نمونه‌ها در حالت اشباع با سطح خشک انجام پذیرفت. هر طرح اختلاط در هر سن دارای دو نمونه بود که نتایج نهایی، مقاومت میانگین مقاومت دو نمونه بر اساس استاندارد می‌باشند.

۳-۲-۳- آزمایش ضریب ارتجاعی استاتیکی

برای انجام این آزمایش ابتدا باید نمونه استوانه‌ای استاندارد مناسبی از هر طرح اختلاط بتن سبک تهیه شود. سپس نمونه را که دستگاه کرنش‌سنج به آن متصل است، در روی قطعه فلزی پایین ماشین آزمون گذاشته و به‌دقت، محور نمونه در امتداد محور نیروی وارده (قسمت کروی در بالا) قرار داده شود.



شکل ۵- نمایی از انجام آزمایش ضریب ارتجاعی استاتیکی نمونه‌های بتن

قرائت‌ها باید در شرایط زیر انجام شوند:

بار باید به‌طور مداوم و یکنواخت و بدون ضربه وارد گردد و سپس باید بدون قطع بارگذاری بار وارده و کرنش را در مراحل ذیل قرائت نمود:

الف- وقتی کرنش 5.0×10^{-6} می‌باشد.

ب- زمانی که بار وارده، برابر با ۴۰٪ بار نهایی است.

ضریب ارتجاعی استاتیکی براساس استاندارد ملی شماره ۵۲۵ ایران با دقت ۲۰۰ مگاپاسکال از رابطه ۱ به‌دست می‌آید:

$$E = \frac{\sigma_2 - \sigma_1}{\varepsilon_2 - 0.000050} \quad (1)$$


در رابطه ۱، E ضریب ارتجاعی استاتیکی برحسب مگاپاسکال، σ_2 حداکثر تنش وارده برحسب مگاپاسکال، σ_1 تنش وارده برحسب مگاپاسکال به‌ازاء کرنش برابر با 5.0×10^{-6} و ε_2 کرنش به‌ازاء ۴۰٪ حداکثر تنش وارده می‌باشند.

۴- نتایج و تفسیر داده‌ها

۴-۱- نتایج آزمایش وزن مخصوص

در جدول ۵ و نمودار ۴ وزن مخصوص نمونه‌های مکعبی استاندارد طرح اختلاط‌های تحقیق در سن ۲۸ روزه ارائه شده است.

جدول ۵- وزن مخصوص نمونه‌های بتنی در حالت سخت‌شده (kg/m^3)									
شماره طرح	Ref 1	Ref 2	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
وزن مخصوص	۲۳۹۰	۲۳۷۰	۲۳۲۵	۲۲۹۸	۲۲۷۴	۲۲۴۰	۲۱۲۵	۲۰۹۵	۲۱۰۹
شماره طرح	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶
وزن مخصوص	۲۰۹۰	۲۰۷۷	۲۰۱۴	۱۹۳۷	۲۰۹۱	۲۰۶۲	۲۰۵۳	۱۹۸۲	۱۹۳۱



نمودار ۴- بررسی و مقایسه وزن مخصوص تر طرح اختلاط های تحقیق


از نمودار ۴ مشهود است که با افزایش درصد سبکدانه ورمیکولیت و هم‌چنین با کاهش نسبت آب به سیمان، وزن مخصوص بتن نیز کاهش مناسبی پیدا نموده که از اثرات مثبت کاهش نسبت آب به سیمان تلقی می‌شود. در طرح‌های ۱۱، ۱۵ و ۱۶ وزن مخصوص بتن به کم‌تر از ۲۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب رسیده است.

۴-۱-۲- مقاومت فشاری


با توجه به جدول ۶ و نمودارهای ۵ و ۶ می‌توان مشاهده نمود که نمونه‌های بتنی مرجع مقاومت فشاری در سن ۲۸ روزه خوبی داشته، اما با جایگزینی سبکدانه ورمیکولیت به جای مصالح ریزدانه و درشت‌دانه طبیعی، با کاهش محسوس مقاومت فشاری نمونه‌ها روبرو شدند. در برخی از طرح اختلاط‌ها در سن ۷ روزه کاهش مقاومت فشاری حدود ۶۹٪ نسبت به طرح مرجع خود وجود داشته و هم‌چنین در سن ۲۸ روزه کاهش مقاومت فشاری حدود ۶۴٪ وجود داشته است. از عوامل اصلی کاهش مقاومت‌ها می‌توان به نسبت آب به سیمان و هم‌چنین جایگزینی سنگدانه‌های طبیعی با سبکدانه ورمیکولیت اشاره کرد. طرح اختلاط‌های ۱۱، ۱۵ و ۱۶ به ترتیب با مقاومت فشاری ۱۷/۱، ۱۸/۵ و ۱۷/۶ مگاپاسکال به عنوان بتن سبک مورد قبول هستند.

نام طرح	روزه ۲۸	روزه ۷	نام طرح	روزه ۲۸	روزه ۷
Ref 1	۳۵	۲۸/۵	۸	۲۲/۳	۱۵/۶
Ref 2	۴۹	۴۱	۹	۲۲	۱۸/۷
۱	۳۱	۲۴/۲	۱۰	۱۹/۳	۱۴/۶
۲	۲۸	۲۱/۲	۱۱	۱۷/۱	۱۳/۲
۳	۲۷	۱۸/۷	۱۲	۲۶	۱۹/۷
۴	۲۱	۱۶/۲	۱۳	۲۴/۵	۱۷/۲
۵	۱۷	۱۲/۷۵	۱۴	۲۳/۳	۱۸/۶
۶	۱۶	۱۲/۲	۱۵	۱۸/۵	۱۴/۲
۷	۲۳	۱۷/۲۵	۱۶	۱۷/۶	۱۲/۵

Ref 2, Ref 1: بتن‌های مرجع؛ *: فوق روان‌کننده برحسب درصد وزنی عیار سیمان است.



نمودار ۵- مقایسه مقاومت فشاری طرح اختلاطها در نسبت‌های آب به سیمان متفاوت تحقیق در سن ۷ روزه




نمودار ۶- مقایسه مقاومت فشاری طرح اختلاطها در نسبت‌های آب به سیمان متفاوت تحقیق در سن ۲۸ روزه

۳-۱-۴- مقاومت خمشی


در نمودار ۷ نتایج آزمایش خمشی به سه نقطه‌ای برای بتن‌های مرجع و تمام بتن‌های سبک حاوی سبکدانه ورمیکولیت در سن ۲۸ روزه نشان داده شده است. با توجه به این نمودار می‌توان دید که مقاومت خمشی طرح ۱۵، با مقدار ۳/۷ دارای بیش‌ترین مقدار در میان تمام طرح‌های بتن سبک تحقیق می‌باشد. ملاحظه می‌شود که افزودن ورمیکولیت به بتن نه تنها باعث افزایش مقاومت خمشی نشده، بلکه آن را به مقدار زیادی نیز کاهش داده است. یکی از علل احتمالی این کاهش می‌تواند به ساختار لایه‌لایه‌ای و بسیار نرم ورمیکولیت مربوط باشد.

شماره طرح	Ref 1	Ref 2	۱۱	۱۵	۱۶
مقاومت خمشی	۵/۷	۶/۵	۲/۸	۳/۷	۳/۱



نمودار ۷- مقایسه مقاومت خمشی طرح اختلاطها در نسبت‌های آب به سیمان متفاوت تحقیق در سن ۲۸ روزه

۴-۱-۴- تعیین روابط میان مقاومت‌های فشاری و خمشی بتن سبک حاوی سبکدانه ورمیکولیت با توجه به جدول ۷ طرح اختلاط شماره ۱۵، دارای بیش‌ترین مقاومت خمشی بوده است. در نمودار ۸ رابطه میان مقاومت‌های فشاری و خمشی در طرح‌های حاوی سبکدانه ورمیکولیت نشان داده شده است.



نمودار ۸- رابطه میان مقاومت‌های خمشی و فشاری در بتن حاوی سبکدانه‌های ورمیکولیت

$$f_r = -0.3731\sqrt{f_c}^2 + 4.7358\sqrt{f_c} - 11.289 \quad (2)$$

در رابطه ۲، مقاومت‌های خمشی و فشاری هر دو بر حسب مگاپاسکال هستند.

۴-۲- ضرایب ارتجاعی استاتیکی بتن‌های سبک و مرجع و مقایسه نتایج آزمایشگاهی، آبا و ACI

مقایسه نتایج ضریب ارتجاعی استاتیکی آزمایشگاهی طرح‌های بتن سبک حاوی سبکدانه ورمیکولیت با مقادیر آیین‌نامه‌ای، در جدول ۸، نشان می‌دهد که مقادیر ضریب ارتجاعی استاتیکی بیش‌تر از آیین‌نامه به‌دست آمدند. به‌طور کلی در تمام طرح‌های بتن سبک حاوی سبکدانه ورمیکولیت و بتن‌های مرجع، ضریب ارتجاعی استاتیکی به‌طور قابل ملاحظه‌ای بیش‌تر از مقدار آیین‌نامه نتیجه شدند. این نتیجه می‌تواند ناشی از رطوبت باشد. فرمول‌های پیشنهادی آیین‌نامه‌های آبا و ACI برای تعیین ضریب ارتجاعی استاتیکی با افزایش یا کاهش مقاومت فشاری رابطه مستقیم دارند. البته نتایج این تحقیق نشان داده که بتن‌های سبک به دلیل جذب آب زیاد سبکدانه‌های ورمیکولیت، بر خلاف داشتن افت در مقاومت فشاری، ضریب ارتجاعی بیش‌تری از خود نشان داده‌اند.

جدول ۸- جزئیات ضرایب ارتجاعی استاتیکی بتن‌های سبک و مرجع

نتایج ضریب ارتجاعی استاتیکی (GPa)			E/f _{CU} آزمایش	f _r /f _{CU} آزمایش	مقاومت خمشی f _r نمونه تیر منشوری استاندارد در سن ۲۸ روزه	مقاومت فشاری f _{CU} نمونه مکعبی استاندارد در سن ۲۸ روزه	شماره نمونه
آزمایش	آب	ACI					
$E = \frac{(\sigma_2 - \sigma_1)}{(\varepsilon_2 - 0.00005)}$	$E = 5000 \sqrt{f'_c}$	$E = \gamma^{1.5} * C * \sqrt{f'_c}$					
۹۶/۹	۲۹/۵	۲۷/۶	۰/۲۷۲	۰/۱۶۳	۵۸	۳۵۵	Ref 1
۱۱۰/۱	۳۵	۳۲/۳	۰/۲۲۰	۰/۱۳۲	۶۶	۴۹۹	Ref 2
۷۹/۴	۲۰/۷	۱۳/۳	۰/۴۵۶	۰/۱۶۶	۲۹	۱۷۴	11
۹۲/۱	۲۱/۵	۱۴/۴	۰/۴۸۹	۰/۲۰۲	۳۸	۱۸۸	15
۶۰/۹	۲۱	۱۳/۵	۰/۳۴۰	۰/۱۷۸	۳۲	۱۷۹	16

ضریب C در فرمول ACI برای مقاومت فشاری تا ۳۵ مگاپاسکال برابر با ۰/۳۸ و برای بالای ۳۵ مگاپاسکال برابر با ۰/۰۴ می‌باشد [۶].

۵- نتایج

- طرح اختلاط‌های ۱۱، ۱۵ و ۱۶ به ترتیب با مقاومت فشاری ۱۷/۱، ۱۸/۵ و ۱۷/۶ مگاپاسکال و وزن مخصوص کم‌تر از ۲۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب به عنوان بتن سبک معرفی می‌شوند.
- جایگزینی درصدهای مختلف ورمیکولیت به جای سنگدانه‌های ریز و درشت طبیعی، باعث کاهش وزن مخصوص بتن در سنین ۷ و ۲۸ روزه شده است.
- بتن‌های سبک حاوی سبکدانه ورمیکولیت دارای وزن مخصوص حدود ۲۰٪ سبک‌تر از بتن‌های مرجع می‌باشند.
- کم‌ترین وزن مخصوص بتن سبک ساخته شده در میان تمام طرح اختلاط‌های تحقیق، مربوط به طرح ۱۶ و به مقدار ۱۹۳۱ کیلوگرم بر متر مکعب بوده است.
- بیش‌ترین درصد جایگزینی سبکدانه ورمیکولیت به کار رفته در ساخت بتن‌های سبک با سنگدانه‌های طبیعی، مربوط به طرح ۱۶ و به ترتیب به مقدار ۳۵٪ و ۴۰٪ ریزدانه و درشت‌دانه می‌باشد.
- مقاومت فشاری در سن ۲۸ روزه نمونه‌های بتن سبک حاوی سبکدانه ورمیکولیت در محدوده ۱۷/۱ تا ۱۸/۵ مگاپاسکال برای نمونه‌های مکعبی استاندارد بوده که بیش‌ترین مقدار مربوط طرح اختلاط ۱۵ می‌باشد.
- حداکثر مقاومت خمشی در میان طرح اختلاط‌های بتن سبک، مربوط به طرح ۱۵ و به مقدار ۳/۷ مگاپاسکال دارا می‌باشد.
- با جایگزینی درصدهای بیش‌تر سبکدانه ورمیکولیت با سنگدانه‌های طبیعی، در سن ۲۸ روزه مقاومت خمشی حدود ۵۰٪ نسبت به بتن‌های مرجع کاهش داشته که کم‌ترین میزان آن برابر ۲/۸ مگاپاسکال در نسبت آب به سیمان ۰/۴ و ۳/۱ مگاپاسکال در نسبت آب به سیمان ۰/۳ بوده است.
- ضریب ارتجاعی استاتیکی در سن ۲۸ روزه نمونه‌های بتن سبک در محدوده ۶۰/۹ تا ۱۱۰/۱ گیگاپاسکال حاصل شدند.
- بیش‌ترین مقدار ضریب ارتجاعی استاتیکی مربوط به بتن‌های سبک ورمیکولیتی مربوط به طرح ۱۵ و به مقدار ۹۲/۱ گیگاپاسکال و کم‌ترین آن مربوط به طرح ۱۱ و به مقدار ۷۹/۴ گیگاپاسکال بوده‌اند.
- پس از انجام آزمایش‌های متعدد حاصل شد که سبکدانه ورمیکولیت دارای جذب آب زیاد بوده و پس از اختلاط و ساخت بتن و هم‌چنین گیرش نمونه‌ها در قالب، نمونه‌های بتنی آب ذخیره شده در خود را به خمیر سیمان و جسم بتن انتقال داده و

باعث شدند تا با وجود گذشت چند روز از قالب‌گیری و عمل‌آوری بتن، هنوز هم بتن دارای مقداری رطوبت باشد، که همین رطوبت در آزمایش ضریب ارتجاعی استاتیکی باعث گردید تا کرنش نمونه‌ها کم‌تر شده و علی‌رغم افت در مقاومت فشاری نسبت به بتن مرجع، ضریب ارتجاعی استاتیکی افزایش یابد. از آنجایی که ضریب استاتیکی یک سازه متاثر از ضریب ارتجاعی استاتیکی اعضای سازنده آن است، بنابراین چون سبکدانه ورمیکولیت جذب آب زیادی دارد، لذا ضریب ارتجاعی استاتیکی بیش‌تری را نشان داده و به تبع آن ضریب ارتجاعی استاتیکی بتن سبک حاوی سبکدانه ورمیکولیت نیز به مقدار بیش‌تری از بتن معمولی حاصل شده است [۱۵،۱۶].

مراجع

[۱] چاندرا، ساتیش، بتن سبکدانه دانش، فناوری و اطلاعات ترجمه محمد شکرچی زاده، آرزو امدادی، ۱۳۸۷، دانشگاه تهران، موسسه انتشارات.

[2] Bing, C., Juanyu L., 2004, Properties of lightweight expanded polystyrene concrete reinforced with steel Fiber, Vol. 34, pp. 1259-1263.

[3] Noro, S., Whit C., 1990, How to obtain – strength concrete using Density Aggregate, ACI SP 121-33, p. 683.

[4] Khandaker, M. A. H., 2008, Pumice based blended cement concretes exposed to marine environment: Effects of mix composition and curing conditions, Cement and concrete composites, Vol. 30, pp. 97-105.

[۵] دباغ، هوشنگ، اکبرپور، سوده، بابا مرادی، کوروش، ۱۳۹۴، بررسی خصوصیات مکانیکی بتن سبک سازه‌ای حاوی اسکریا قره، کنفرانس ملی بتن ایران، شماره ۷.

[۶] رمضانپور، علی‌اکبر، ۱۳۹۰، بتن سبک از تحقیق تا کاربرد، کنفرانس ملی بتن سبک، شماره ۱۱.

[۷] مدندوست، رحمت، موسوی، سیدپاسین، ۱۳۹۱، تأثیر زئولیت بر خواص بتن تازه و سخت شده خودتراکم، کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران، شماره ۴.

[۸] رمضانپور، علی‌اکبر، صمدیان، مرتضی، مهدی‌خانی، مهدی، مودی، فرامرز، ۱۳۹۱، بررسی آثار مواد پوزولانی بر دوام بتن‌های خودتراکم، مجله علمی - پژوهشی عمران مدرس، شماره ۱۱.

[۹] باقریان، علی، ۱۳۹۵، تأثیرات یوکه معدن دماوند در ساخت بتن سبک خودتراکم، کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران، شماره ۸.

[۱۰] یزدانی، محمود، اردکانی، علی‌رضا، هدایتی، جواد، ۱۳۹۰، جایگاه بتن سبک سازه‌ای در ایران و جهان - ضوابط آیین‌نامه‌ای و کاربرد، کنفرانس ملی بتن سبک، شماره ۱.

[۱۱] مسلمی‌حسینی، سیدمیثم، حسینعلی‌بیگی، مرتضی، دهستانی، مهدی، دهستانی، ۱۳۹۴، بررسی خواص مکانیکی بتن سبک با مقاومت بالا، کنگره بین‌المللی مهندسی عمران، تبریز، دانشگاه تبریز دانشکده مهندسی عمران، شماره ۱۰.

[۱۲] خالو، علیرضا، ۱۳۹۰، عملکرد بتن‌های سبکدانه سازه‌ای (خصوصیات سبکدانه، خواص فیزیکی و مکانیکی بتن سبکدانه، ملاحظات طراحی سازه‌ای و بتن سبک مقاومت بالا)، کنفرانس ملی بتن سبک، شماره ۱.

[13] Tao, J., Ammar, M., Zahra, Z.M., Ebrahim, Z.M., 2009, Preliminary study on water infiltration of concrete containing nano-SiO₂ and silicone, 8th International Congress, on Civil Engineering, May 11-13, Shiraz University, Shiraz, Iran.

[۱۴] ماهوتیان، مهرداد، بهرادی‌یکتا، سجاد، ۱۳۹۰، تأثیر الیاف فولادی و پلی پروپیلن بر مشخصات مکانیکی بتن سبکدانه حاوی لیکا و پومیس، کنفرانس ملی بتن سبک، دانشگاه تهران، شماره ۱.

[۱۵] ثمریها، احمد، ۱۳۹۳، اثر آرد باگاس و سازگار کننده بر مدول الاستیسیته چند سازه ساخته شده از آرد باگاس - پلی پروپیلن، باشگاه پژوهشگران جوان.

[۱۶] مقصودی، علی‌اکبر، قلی‌زاده، وحید، باقری، محمدجواد، ۱۳۹۲، مدول الاستیسیته، مقاومت فشاری و کششی بتن‌های معمولی و خودتراکم مقاومت بالا (خط ۲ قطار شهری مشهد) و ارزیابی نامه‌ای کنفرانس ملی بتن سالیانه ایران، شماره ۵.

Feasibility study of lightweight concrete construction using Vermiculite

Hassan Zareei

M.Sc. student, Department of Civil Engineering, Dezful Branch, Dezful, Iran
Email: hnzareei@gmail.com

Seyed Fathollah Sajedi*

Associate professor, Department of Civil Engineering, Ahvaz Branch, IAU, Ahvaz, Iran
*: Corresponding author; Email: f_sajedi@yahoo.com, sajedi@iauahvaz.ac.ir

Abstract

In this research, the feasibility of making lightweight concrete with the use of Vermiculite was investigated. To this end, 18 mixing designs were constructed with water to cement ratios of 0.3 and 0.4. Then, compressive strength test was performed on standard cubic specimens cured in water at the age of 7 and 28 days. Also, a three-point standard flexural test was performed on standard beams which were cured for 28 days in water. The static elasticity modulus test was performed on standard cylindrical specimens that were cured in water for 28 days. Slump and specific gravity tests for all concrete designs were also performed and the obtained results showed that concrete specific gravity decreased. Based on the results, it was observed that with increasing the percentage of vermiculite, the elastic coefficient of the concrete was increased, but the compressive and flexural strengths decreased. Also, the results showed that by replacing vermiculite with a percentage of aggregates, lightweight concrete could be available with specific gravity in the range from 1931 to 1982 kg/m³ and compressive strength from 17.1 to 18.5 MPa.

Keywords: Lightweight concrete, Vermiculite, Mechanical properties of concrete, Compressive strength, Flexural strength, Static elasticity coefficient.